

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
29. Juli 2004 (29.07.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2004/063294 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: C09D 5/08, 4/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2004/000108

(22) Internationales Anmeldedatum:
9. Januar 2004 (09.01.2004)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
103 00 751.2 11. Januar 2003 (11.01.2003) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von
US): CHEMETALL GMBH [DE/DE]; Trakehner Strasse
3, Postfach 90 01 70, 60487 Frankfurt am Main (DE).
ANTON ANDRÉ SOHN GMBH [DE/DE]; Anton-An-
dré-Weg 8, 77728 Oppenau (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GROS, Georg
[DE/DE]; Hauptstrasse 59, 77728 Oppenau (DE).
WAIDELICH, Stefan [DE/DE]; Mengelsmatt 2, 77728
Oppenau (DE). MAURUS, Norbert [DE/DE]; Kurt-Schu-
macher-Str. 37, 63225 Langen (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,

AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES,
FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,
ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ,
TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK,
EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: METHOD FOR COATING METALLIC SURFACES, COATING COMPOSITION, AND COATINGS PRODUCED IN
SAID MANNER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR BESCHICHTUNG VON METALLISCHEN OBERFLÄCHEN, BESCHICHTUNGSZU-
SAMMENSETZUNG UND DERART HERGESTELLTE ÜBERZÜGE

(57) Abstract: Disclosed is a method for coating surfaces of metallic substrates with an organic, anionically, cationically, or/and
radically hardenable anti-corrosive composition that represents a dispersion or solution containing at least two components selected
among the group of monomers, oligomers, and polymers which can at least partly be anionically, cationically, or/and radically hard-
ened, the content of at least one monofunctional monomer or/and oligomer in said anti-corrosive composition ranging between 1
and 50 percent by weight. The inventive anti-corrosive composition further comprises at least one photoinitiator used for anionic,
cationic, or/and radical crosslinking, and a first, organic corrosion inhibitor. The anti-corrosive composition is applied to the metallic
surfaces at a wet film thickness ranging from 1 to 25 micrometers, is optionally dried, and is then anionically, cationically, or/and
radically hardened in order to obtain an anti-corrosive coating.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen von metallischen Substraten mit einer organischen, anio-
nisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung
eine Dispersion oder Lösung ist, die mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und
Polymeren enthält, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, wobei hierin ein Gehalt an min-
destens einem mono-funktionellen Monomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 50 Gew.-% enthalten ist, wobei die Kor-
rosionsschutzzusammensetzung ausserdem mindestens einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen
Vernetzung einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor, wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung auf die metallischen Ober-
flächen in einer Nassfilmdicke im Bereich von 1 bis 25 micro m aufgebracht wird, gegebenenfalls getrocknet wird und danach zu
einem Korrosionsschutzüberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärtet wird.

WO 2004/063294 A1

Verfahren zur Beschichtung von metallischen Oberflächen, Beschichtungszusammensetzung und derart hergestellte Überzüge

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von metallischen Oberflächen mit einer organischen Korrosionsschutzzusammensetzung, die
5 Korrosionsschutzzusammensetzung sowie die derart hergestellten Überzüge.

Metallische Bänder, Bleche und Formteile werden in sehr großen Stückzahlen hergestellt und müssen vor Korrosion geschützt werden. Mit mindestens einer Lackschicht beschichtete metallische Unterlagen haben bei bestimmten
10 Fertigungsabläufen dennoch den Nachteil, einen unzureichenden Korrosionsschutz aufzuweisen, wenn die Beschichtungen dünner als z.B. 30 µm sind. Bis heute ist kein ausreichend korrosionsbeständiges und für die schnelle Beschichtung geeignetes Verfahren zur Beschichtung mit einem einzigen dünnen polymeren chromatfreien korrosionsbeständigen Überzug
15 nach Kenntnis der Anmelderin bekannt, das einen ausreichenden Korrosionsschutz ermöglicht.

Bis heute ist nach Kenntnis der Anmelderin noch nirgendwo ein sogenannter Pretreatment-Primer im industriellen Einsatz, bei dem ein dünner, z.B. 5 bis 15 µm dicker, Lackfilm oder ein dünner lackartiger organischer Film von erhöhter Korrosionsbeständigkeit direkt auf die metallische Oberfläche aufgebracht wird, ohne dass eine Vorbehandlungsbeschichtung oder eine ähnliche Beschichtung insbesondere zur Steigerung von Lackhaftung und Korrosionsschutz darunter aufgebracht wird.
20

DE-A1-196 23 268 beschreibt eine Pulverlackzusammensetzung, bei der ein vergleichsweise hoher Gehalt eines organischen Korrosionsinhibitors zusammen mit einem anorganischen Korrosionsinhibitor eingesetzt wird.
25

BESTÄTIGUNGSKOPIE

Es bestand daher die Aufgabe eine Korrosionsschutzzusammensetzung vorzuschlagen, die arm oder frei an Wasser bzw. organischem Lösemittel ist (sogenanntes „100 %-System“) und die bezüglich Lackhaftung und Korrosionsschutz besonders hochwertig ist oder sogar derart hochwertig ist, dass bei vielen Einsatzzwecken auf die Zwischenschaltung einer Vorbehandlungsschichtung verzichtet werden kann, weshalb im letzteren Fall diese Korrosionsschutzzusammensetzung auch als Pretreatment-Primer bezeichnet werden kann. Die Korrosionsschutzzusammensetzung soll nach Möglichkeit vielseitig und im Serienmaßstab einsetzbar sowie möglichst kostengünstig sein. Hierbei wäre es vorteilhaft, den Gehalt an besonders teuren Korrosionsinhibitoren und anderen teuren Komponenten reduzieren zu können. Der damit hergestellte Korrosionsschutzüberzug soll zusammen mit dem metallischen Substrat und mit der ggf. zusätzlich darauf aufgetragenen mindestens einen weiteren Lackschicht gut umformbar sein und soll auch nach dem Umformen einen guten Korrosionsschutz und eine gute Lackhaftung aufweisen. Hierbei ist es wünschenswert, dass möglichst viele dieser Eigenschaften auch von Dünnschichten mit einer Trockenfilmdicke insbesondere im Bereich von 4 bis 12 μm erreicht werden, ggf. bei geringeren Korrosionsschutzanforderungen auch mit einer Trockenfilmdicke im Bereich von 1 bis 4 μm . Ferner wird es bevorzugt, wenn die Korrosionsschutzzusammensetzung für eine schnelle Beschichtung von metallischen Bändern gut geeignet ist.

Die Korrosionsschutzzusammensetzung sollte nach Möglichkeit zumindest einzelne der folgenden Forderungen erfüllen können, einerseits als Korrosionsschutzüberzug auflagernd auf mindestens einer Vorbehandlungsschicht, andererseits trotz Weglassens aller Vorbehandlungsschichten, jeweils als organische Dünnschichtbeschichtung mit einer Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 μm und vorzugsweise von weniger als 10 μm :

1. Dass es gelingt, die Korrosionsbeständigkeit von konventionellen Primerbeschichtungen in mindestens etwa gleicher Höhe zu erhalten oder sogar deutlich zu steigern, wobei die Korrosionsbeständigkeit je nach Anwendungsgebiet über 100 h oder 150 h im Salzsprühstest nach DIN 50021 beständig sein soll;
5
2. dass es gelingt, die Haftung des Korrosionsschutzüberzugs so sehr anzuheben, dass die Vorbehandlungsschicht, die sonst vor allem auch zur Steigerung der Haftung der Lackschicht auf dem Untergrund eingesetzt wird, eingespart werden kann;
- 10 3. dass es gelingt, die Flexibilität des Korrosionsschutzüberzugs zu steigern, z.B. auf Werte von $\leq T3$, von $\leq T2$ oder von $\leq T1$ beim T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7, möglichst so sehr, dass er mit einer Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 μm eine sehr viel höhere Flexibilität als eine konventionelle Primerbeschichtung von typischerweise heute meistens etwa 5 bis 20 μm aufweist, zumal bisher bei keinem 100%-UV-System ein Wert von T0 ermittelt bzw. dazu nach Kenntnis der Anmelderin beschrieben worden ist;
15
4. dass es gelingt, die Elastizität und Haftfestigkeit der Primerbeschichtung deutlich zu steigern, so dass er eine viel höhere Elastizität und Haftfestigkeit bestimmt über die Tiefung in mm nach DIN EN ISO 1520 als eine konventionelle Primerbeschichtung aufweist;
20
5. dass es gelingt, die Gleit- und Verformungseigenschaften des Korrosionsschutzüberzugs dahingehend auszubilden, dass er bei Verformung von Blechen durch Näpfchenzug frei von Abrieb und Riefen ist;
- 25 6. dass es gelingt, die Chemikalienbeständigkeit des Korrosionsschutzüberzugs zu steigern, so dass er eine viel höhere Chemikalienbe-

ständigkeit als üblich bei einer konventionellen Primerbeschichtung von typischerweise heute meistens < 10 MEK-Zyklen aufweist, möglichst ≥ 60 Zyklen, oder/und

- 5 7. dass es gelingt, die Versprödung des Korrosionsschutzüberzugs, der direkt auf die metallische Oberfläche aufgebracht worden ist, bezogen auf das Verhalten wenige Tage nach der Applikation bzw. Vernetzung zu minimieren, so dass der Überzug eine sehr viel geringere Versprödung - ermittelt durch den T-Bend-Test $\leq T1$ nach Kurzzeitalterung aufweist als eine Primerbeschichtung, die noch nach der Bestrahlung
- 10 nachhärtet und dabei bekanntermaßen auch versprödet.

Es wurde überraschend festgestellt, dass es sogar bei so dünnen Schichten wie im Bereich von 4 bis 8 μm Trockenfilmdicke möglich ist, einen hochkorrosionsbeständigen Überzug zu erzeugen, auch wenn keine Vorbehandlungsschicht auf die mit feuerverzinktem Zink beschichteten Stahlbleche

15 aufgebracht worden war und wobei der Korrosionsschutzüberzug direkt auf der Feuerverzinkungsschicht auflagerte: Im Salzsprühtest über 250 h ergab sich auch ohne eine zwischengeschaltete Vorbehandlungsbeschichtung am Ritz eine Unterwanderung von weniger als 2 mm. Eine derartige Korrosionsbeständigkeit eines Lackfilms direkt auf der Feuerverzinkungsschicht aufgebracht ist der Anmelderin weder aus der Praxis, noch aus der Literatur be-

20 kannt.

Die Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen von metallischen Substraten, insbesondere von Teilen, Profilen oder/und Bändern, vorzugsweise solchen auf Basis von Aluminium, Magnesium oder/und Stahl, die gegebenenfalls mit mindestens einer metallischen

25 Beschichtung wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink-

haltigen Legierungsschicht vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Dispersion oder Lösung ist,

5 die mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren mit einem Gesamtgehalt im Bereich von 50 bis 95 Gew.-% enthält, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind,

10 wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem mono-funktionellen Monomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% enthalten ist, wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung außerdem mindestens einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthält, falls keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird,

15 sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew.-%,

gegebenenfalls jeweils mindestens einen weiteren, organischen oder/und anorganischen Korrosionsinhibitor mit einem Gesamtgehalt im Bereich von 0,1 bis 12 Gew.-%,

20 gegebenenfalls mindestens einen Härter für eine chemische Nachvernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 8 Gew.-%,

gegebenenfalls bis zu 35 Gew.-% Additiv(e) wie z.B. Additive zur Untergrundbenetzung wie insbesondere zur Haftung auf Elektrotauchlack-
25 schichten, Benetzungsmittel, Entschäumer, Gleitmittel, Haftvermittler, Pigmente, Verlaufsmittel oder/und Mittel zur Steigerung der Reaktivität, Oberflächenadditive zur Erhöhung der Kratzfestigkeit, Thixotropiehilfsmittel,

sowie gegebenenfalls Wasser oder/und mindestens ein organisches Lösemittel in einem Gesamtgehalt von 0,01 bis zu 5 Gew.-% enthält,

jeweils bezogen auf die Feststoffgehalte in Gew.-%,

30 wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung auf die metallischen Oberflächen in einer Naßfilmdicke im Bereich von 0,5 bis 25 µm aufgebracht

wird, gegebenenfalls getrocknet und danach zu einem Korrosionsschutzüberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärtet wird,

wobei der gehärtete Korrosionsschutzüberzug eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist.

- 5 Vorzugsweise weist der gehärtete Korrosionsschutzüberzug eine Flexibilität und Haftfestigkeit von $\leq T3$, insbesondere von $\leq T2$ oder sogar von $\leq T1$, auf, bestimmt über einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7 an 8 µm dick organisch beschichteten, feuerverzinkten Stahlblechen von 0,3 mm Dicke.
- 10 Bei der erfindungsgemäßen Korrosionsschutzzusammensetzung handelt es sich vorzugsweise um ein sogenanntes 100 %-UV-System, das weitgehend oder vollständig frei von Wasser oder/und von organischem Lösemittel ist. Hierbei sind Mengen von bis zu 5 Gew.-% Wasser oder/und von bis zu 5 Gew.-% organischer Lösemittel bevorzugt, insbesondere Mengen von bis zu
- 15 3 Gew.-% Wasser oder/und von bis zu 3 Gew.-% organischer Lösemittel, besonders bevorzugt sind Mengen von bis zu 1 Gew.-% Wasser oder/und von bis zu 1 Gew.-% organischer Lösemittel, weil der Trocknungsaufwand und die Trocknungsdauer umso geringer sind und weil der dabei entstehende Überzug - falls notwendig - schneller bzw. in kürzerem Abstand zum Bereich des Aufbringens des polymeren Gemisches durch Einwirkung von
- 20 Strahlung zum Aushärten angeregt und ausgehärtet werden kann. Dann kann z.B. ein Band mit dem erfindungsgemäßen Überzug - falls notwendig - schneller bzw. in kürzerem Abstand zum Bereich des Aufbringens der Korrosionsschutzzusammensetzung durch Einwirkung von aktinischer Strahlung
- 25 zum Aushärten angeregt und ausgehärtet werden kann.

Unter aktinischer Strahlung ist solche Strahlung zu verstehen, deren Energie, Frequenzen bzw. angewandte Dosis zur Aktivierung des Polymerisationsinitiators (= Photoinitiators) geeignet ist bzw. für eine weitgehende oder

- möglichst vollständige Polymerisation ausreicht. Sie sollte normalerweise mindestens die Energie bzw. die Frequenz des sichtbaren Lichts bzw. des UV-Lichts haben. Bevorzugt wird kurzwelliges sichtbares oder/und ultraviolettes Licht (UV-Licht). Naturgemäß ist jede Strahlung kürzerer Wellenlänge, also höherer Energie, ebenfalls geeignet. So kann z.B. auch Elektronenstrahlung eingesetzt werden, bei der ggf. sogar kein Einsatz eines Photoinitiators erforderlich ist. Die durch die aktinische Strahlung ausgelösten chemischen Reaktionen werden bei der Freisetzung von freien Radikalen auch als radikalische Härtung oder radikalische Vernetzung bzw. UV-Härtung bezeichnet, wobei UV-Härtung im Sinne dieser Anmeldung die Härtung bei jeder Art aktinischer Strahlung umfassen soll. Die anionische, kationische oder/und radikalische Aushärtung erfolgt vorzugsweise im Temperaturbereich von 12 bis 200 °C, besonders bevorzugt bei 15 bis 140 °C, insbesondere bei Temperaturen im Bereich von Raumtemperatur bis 70 °C.
- Das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch kann einen Gehalt an mindestens einer bei Einwirkung von aktinischer Strahlung freie Radikale bildenden Verbindung (sog. Photoinitiator) enthalten, wobei der Gesamtgehalt an freie Radikale bildenden Verbindungen insbesondere im Bereich von 3 bis 15 Gew.-% betragen kann bezogen auf die Trockensubstanz. Vorzugsweise liegt ihr Gesamtgehalt im Bereich von 4 bis 14 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 5 bis 13 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von 6 bis 12 Gew.-%. Für die Erzielung höchster Reaktivitäten und MEK-Beständigkeiten kann dieser Bereich jedoch um bis zu 4 Gew.-% heraufgesetzt sein, also bei z.B. 8 bis 18 Gew.-% liegen. Bei Einwirkung von aktinischer Strahlung, insbesondere von UV-Strahlung, bildet der mindestens eine Photoinitiator freie Radikale aus, die mit dem radikalisch polymerisierbaren Bindemittel reagieren und dieses bei der und ggf. kurze Zeit nach der aktinischen Bestrahlung unvollständig oder vollständig vernetzen. Die radikalisch polymerisierbaren Verbindungen haben ungesättigte polymerisierbare Gruppen, die mit den strahlungsinitiiert aus den Photoinitiatoren

entstehenden Gruppen reagieren und ein wasserunlösliches Netzwerk bilden können. Nach dieser chemischen Reaktion kann dieses Bindemittel ggf. noch reaktive Gruppen wie OH- und Polyol-Gruppen aufweisen, die die chemische Beständigkeit und die Korrosionsbeständigkeit der hieraus gebildeten Beschichtung begrenzen können.

Vorzugsweise wird das polymere Gemisch durch erhöhte Gehalte an mindestens einem Photoinitiator besonders reaktiv gestaltet, insbesondere um eine schnelle(re) oder/und möglichst weitgehende Durchhärtung zu erzielen. Insbesondere für eine gute Chemikalienbeständigkeit ist i.d.R. eine ausreichende Grundvernetzung erforderlich. Alternativ bzw. zusätzlich kann die Strahlungsdosis erhöht werden oder/und ein reaktiveres anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtendes Polymer eingesetzt werden. Dadurch wird schnell ein hoher Vernetzungsgrad erreicht, insbesondere auch eine Durchvernetzung.

Vorzugsweise enthält die Korrosionsschutzzusammensetzung Wasser oder/und mindestens ein organisches Lösemittel in einem Gesamtgehalt von nur bis zu 2,5 Gew.-%, besonders bevorzugt von nur bis zu 1,5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt nur von bis zu 0,8 Gew.-%, insbesondere von weniger als 0,5 Gew.-%, vor allem von weniger als 0,3 oder von weniger als 0,15 Gew.-%, jeweils bezogen auf Feststoffgehalte in Gew.-%. Der Gesamtgehalt an Wasser oder/und mindestens einem Lösemittel beträgt vorzugsweise 0,02 bis 4,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,025 bis 4 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 0,03 Gew.-% bzw. bis zu 3,5 Gew.-%, insbesondere mindestens 0,05 Gew.-% bzw. bis zu 3,2 Gew.-%. Als organische Lösemittel sind insbesondere kennzeichnungsfreie dünnflüssige Lösemittel wie Alkohole bevorzugt bzw. Ester, Ketone, Glykolether oder/und aromatische Kohlenwasserstoffe wie z.B. Xylol geeignet, insbesondere Propylenglykolether.

Es ist bevorzugt, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung weitgehend frei ist von organischem Lösemittel. Es ist außerdem bevorzugt, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung fast kein oder kein Wasser oder/und kein organisches Lösemittel separat zugesetzt wird und dass derartige Ge-
5 halte ggf. nur dann zugesetzt werden, um z.B. die Viskosität der Korrosionsschutzzusammensetzung anzupassen. Üblicherweise enthält mindestens eine der Rohstoffkomponenten einen geringen bzw. sehr geringen Anteil an Wasser oder/und organischem Lösemittel. Die flüssige Konsistenz der erfindungsgemäßen Korrosionsschutzzusammensetzung ergibt sich vorzugswei-
10 se aus dem Gehalt, der Konsistenz und dem Löseverhalten insbesondere der für die Polymere zugesetzten Monomere oder/und Oligomere, die deswegen auch Reaktivverdünner genannt werden. Falls jedoch noch eine Mindestmenge an Wasser bzw. organischem Lösemittel im polymeren Überzug beim Beginn der aktinischen Bestrahlung vorhanden sein sollte, kann es
15 leicht zur Bildung von Gasblasen und zum Aufbrechen oder/und Aufwerfen von Teilen des Überzugs (sog. Kocherbildung) kommen.

Die Zusammensetzungen sind dabei bezogen auf Feststoffgehalte in Gew.-%, wobei Gehalte an Wasser oder/und organischem Lösemittel über 100 Gew.-% hinausgehen.

20 Vorzugsweise übernimmt der erfindungsgemäße Korrosionsschutzüberzug auch gleichzeitig die Funktion der Vorbehandlungsschicht, so dass deswegen die Haftung einer erfindungsgemäßen Primer-Beschichtung auf der Unterlage und die Korrosionsbeständigkeit entsprechend hoch sein müssen, um auch ohne die Vorbehandlungsschicht mindestens ausreichende Resul-
25 tate zu erzielen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Korrosionsschutzzusammensetzung beim Applizieren auf der metallischen Unterlage eine Viskosität vorzugsweise im Bereich von 80 bis 20000 mPa•s aufweisen, besonders

bevorzugt im Bereich von 150 bis 15000 mPa•s, ganz besonders bevorzugt im Bereich von mindestens 200 bzw. bis zu 12000 mPa•s, insbesondere auf metallischem Band im Bereich von 350 bis 10000 mPa•s bzw. im Bereich von 450 bis 1200 mPa•s, gemessen bei einer Temperatur von 25 °C mit einem Rotationsviskosimeter VT 500 der Fa. Haake mit einem DIN-Meß-
5 zylinder MV nach DIN 53019.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Korrosionsschutzzusammensetzung beim Applizieren eine Temperatur im Bereich von 5 bis 90 °C aufweisen, besonders bevorzugt im Bereich von mindestens 15, 20 bzw. 25
10 °C bzw. bis zu 70 oder 60 °C, insbesondere im Bereich von 20 bis 50 °C.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Korrosionsschutzzusammensetzung vorzugsweise durch Gießen ohne oder mit Rakel, Spritzen, Sprühen, Tauchen oder/und Walzen auf die metallische Oberfläche aufgebracht werden.

15 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren können die Oberflächen von Aluminium, Aluminium-haltigen Legierungen, Chrom, Chromlegierungen, Magnesiumlegierungen, Edelstählen, Stählen, Zink, Zink-haltigen Legierungen, Zinn oder/und Zinn-haltigen Legierungen beschichtet werden.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann ein metallisches Band bei einer Bandlaufgeschwindigkeit insbesondere im Bereich von 20 bis 220 m pro Minute beschichtet werden, wobei die Auftragsvorrichtung für das Beschichtungsgemisch oder/und die Vorrichtung zur aktinischen Bestrahlung des polymeren Überzugs ortsfest gehalten werden kann/können. Heute werden viele Bandanlagen mit einer Geschwindigkeit im Bereich von 30 bis 130
20 m/min betrieben. Es ist jedoch absehbar, dass etliche Anlagen zukünftig mit einer Geschwindigkeit im Bereich von 80 bis 200 m/min, insbesondere im Bereich von 100 bis 180 m/min betrieben werden werden. Die Steigerung
25

der Geschwindigkeit insbesondere über 120 m/min hinaus setzt dabei die sichere Erfüllung der besonders großen Anforderungen an die Anlage, an die Automatisierung des Verfahrens, an die Qualität der für das Beschichten eingesetzten Gemische und an die Prozeßsicherheit voraus. Außerdem er-
5 fordert eine erhöhte Bandgeschwindigkeit eine besonders schnelle Beschichtung und Vernetzung, um die Bandanlagen nicht zu lang werden zu lassen.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Naßfilm der Korrosionsschutzzusammensetzung insbesondere in einer Schichtdicke im Bereich von
10 0,45 bis 22 μm aufgebracht werden, vorzugsweise im Bereich von 0,5 bis 18 μm , besonders bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 14 μm , besonders bevorzugt von mindestens 0,8 μm bzw. bis zu 10 μm , vor allem von mindestens 1 μm bzw. bis zu 8 μm .

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Naßfilm der Korrosionsschutzzusammensetzung insbesondere bei Temperaturen im Bereich von 30
15 bis 95 °C, besonders bevorzugt im Bereich von 40 bis 80 °C, getrocknet werden, vorzugsweise durch Aufheizen in einem Ofen, induktive Trocknung, IR-Bestrahlung, NIR-Bestrahlung (nahes Infrarot) oder/und Mikrowellenbestrahlung.

20 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der weitgehend oder vollständig trockene Film der Korrosionsschutzzusammensetzung vorzugsweise mit Elektronenstrahlung, anderer kurzwelliger energiereicher Strahlung, sichtbarer Strahlung oder/und UV-Strahlung, letztere insbesondere im Wellenlängenbereich von 180 bis 700 nm, besonders bevorzugt mit Emissionsmaxima
25 im Wellenlängenbereich von 200 bis 600 nm, bestrahlt werden und hierdurch teilweise, weitgehend oder vollständig vernetzt werden, insbesondere anionisch, kationisch oder/und radikalisch vernetzt werden. Bevorzugt ist auch die gleichzeitige kationische und radikalische Vernetzung mit UV-

Strahlung. Auch Lampen, die im wesentlichen im kurzwelligen sichtbaren Bereich von etwa 400 bis 550 nm emittieren, können verwendet werden. Als Strahlungsquellen werden bevorzugt UV-Lichtquellen wie Gasentladungslampen, Xenonlampen oder Natriumdampflampen eingesetzt. Die Lampenleistung liegt dabei oft im Bereich von 100 bis zukünftig über 300 Watt/cm, vorzugsweise heute im Bereich von 160 bis 240 Watt/cm. Hierbei kann ggf. auch unter weitgehendem oder vollständigem Sauerstoffausschluß bestrahlt werden, wodurch eine bessere Energieausnutzung und schnellere Bandlaufgeschwindigkeit ermöglicht werden kann. Grundsätzlich kann auch Strahlung höherer Energie, zum Beispiel Elektronenstrahlung, zur Härtung eingesetzt werden. Die aktinische Bestrahlung erfolgt, ebenso wie die Beschichtung, vorzugsweise bei Umgebungstemperaturen, die nicht oder nicht wesentlich oberhalb Raumtemperatur, also im allgemeinen nicht oberhalb etwa 65 °C liegen. Die bestrahlte Schichtoberfläche erreicht dabei oft Temperaturen im Bereich von 50 bis zu etwa 130 °C durch die UV-Anregung, die ggf. einen Anteil IR-Strahlung aufweist.

Alternativ oder zusätzlich zur radikalischen Vernetzung kann eine Polymerisation mit mindestens einem Photoinitiator zur anionischen oder/und kationischen Vernetzung, insbesondere zur kationischen Vernetzung, erfolgen. Als anionische oder/und kationische Vernetzung wird eine Polymerisation verstanden, bei der der mindestens eine geeignete Photoinitiator durch Bestrahlung z.B. mit IR-Licht, NIR-Licht (nahes Infrarot), sichtbarem Licht oder/und UV-Licht aktiviert wird und zerfällt und bei der die Zerfallsprodukte mit anionisch oder/und kationisch polymerisierbarer Substanz reagieren und die Kettenlängen vergrößern. Gegebenenfalls kann auch Wärmeenergie zusätzlich unterstützend insbesondere für die kationische Vernetzung eingebracht werden. Die Reaktionen sind üblicherweise etwas langsamer als bei radikalischer Vernetzung. Photoinitiatoren, die dazu eingesetzt werden können, sind beispielsweise solche wie Diazonium-, Ferrocen-, Jodonium-, Sulfonium- oder/und Thiapyrylium-Verbindungen, insbesondere Salze - vor-

zugsweise Aryldiazoniumsalze, Diaryljodoniumsalze, Triarylsulfoniumsalze - bzw. solche wie metallocenartige Komplexsalze wie auf Basis einer Cyclopentadienyl-Verbindung, z.B. auf Basis einer Cyclopentadienyl-Aryl-Verbindung, und einem Bor, Phosphor, Arsen oder Antimon enthaltenden

5 Fluorkomplex oder auf Basis eines Biscyclopentadienyl-Eisen-Derivats und z.B. einem Chinoid - unter Strahlungseinwirkung Lewis- oder Brönsted-Säuren bilden. Hierbei kann die Anwesenheit mindestens eines Sensibilisators vorteilhaft sein. Als anionisch oder/und kationisch polymerisierbare Substanzen können beispielsweise cyclische Acetale, cyclische Ester, cyclische Ether, cyclische Organosiloxane, cyclische Sulfide, ethylenisch ungesättigte Verbindungen, heterocyclische Verbindungen, Methylolverbindungen, Vinylmonomere, Vinylpräpolymere, Epoxidharze bzw. Gemische mit mindestens einer Verbindung aus diesen Gruppen zugesetzt sein wie Gemische mit aliphatischem, cycloaliphatischem, aromatischem oder/und heterocyclischem Epoxid, Polyester, epoxidiertes Polybutadien, Epoxysilane, Epoxid-Gruppen enthaltenden Verbindungen, Gemische von Epoxid mit thermoplastischer Substanz oder Epoxid-Polyester-Mischungen, beispielsweise auch Epoxidgruppen-haltige Monomere wie solche auf Basis der Glycidylether von Alkoholen bzw. Epoxycyclohexylderivate. Der Gehalt an Photoini-

10 tiatoren zur anionischen oder/und kationischen Vernetzung beträgt insbesondere 0,1 bis 5 Gew.-% des Gehalts an anionisch oder/und kationisch polymerisierbaren Substanzen, besonders bevorzugt 0,8 bis 3,5 Gew.-%. Er beträgt vorzugsweise insgesamt 1 bis 20 Gew.-% bezogen auf die Trockensubstanz der Korrosionsschutzzusammensetzung, besonders bevorzugt 1,2

15 bis 18 Gew.-% bzw. 1,8 bis 16 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt 3 bis 15 Gew.-%, insbesondere mindestens 3,5 Gew.-% bzw. bis zu 12 Gew.-%, vor allem mindestens 4 Gew.-% bzw. bis zu 11 Gew.-%, vor allem mindestens 5 bzw. bis zu 9 Gew.-%.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Korrosionsschutzzusammensetzung und der damit hergestellte, anionisch, kationisch oder/und radi-

30

- kalisch gehärtete Trockenfilm mindestens einen Härter zur chemischen Vernetzung enthalten, so dass der Trockenfilm, gegebenenfalls nach einer Erhitzung auf mindestens 60 °C oder 80 °C, chemisch nachgehärtet wird, vorzugsweise erhitzt auf Temperaturen im Bereich von 100 bis 320 °C, besonders bevorzugt auf Temperaturen im Bereich von 120 bis 180 °C.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann das mit dem Korrosionsschutzüberzug beschichtete Substrat mit mindestens einer weiteren lackähnlichen Zusammensetzung, mit Lack, Farbe oder/und Klebstoff beschichtet werden.

- 10 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der auf dem metallischen Körper aufgebrachte Korrosionsschutzüberzug mit dem Substrat, insbesondere einem Blech, umgeformt werden, wobei der Korrosionsschutzüberzug weitgehend oder gänzlich unbeschädigt bleibt, ggf. trotz starker Umformbedingungen.
- 15 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann das mit dem Korrosionsschutzüberzug beschichtete, umgeformte Substrat in Form eines umgeformten, geschnittenen oder/und gestanzten Bleches mit einem anderen Konstruktionselement durch Kleben, Schweißen oder/und mindestens einem anderen Fügeverfahren verbunden werden.
- 20 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die metallische Oberfläche vor dem Aufbringen der Pretreatment-Primerschicht gereinigt oder/und gebeizt und gegebenenfalls jeweils danach mindestens einmal mit Wasser bzw. einer wässrigen Lösung gespült werden.
- 25 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Lösung oder Dispersion auf ein auf einer Bandanlage geführtes metallisches Band aufgebracht werden, insbesondere auf ein mit Aluminium, mit einer Aluminium-haltigen Le-

gierung oder/und mit mindestens einer Zink-haltigen Legierung beschichtetes Band wie z.B. auf Basis von AlSi-, ZnAl- wie Galfan®, AlZn- wie Galvalume® oder/und anderen Al-Legierungen. Wenn die Aluminium- oder/und Zink-haltige Beschichtung auf das metallische Band auf der gleichen Bandanlage
5 soeben, das heißt in der Regel nur wenige Sekunden oder Minuten vorher aufgebracht worden ist, ist diese Beschichtung besonders reaktiv und gibt bei sofortiger Beschichtung mit der erfindungsgemäßen Korrosionsschutz-
zusammensetzung weit bessere Werte der Haftung und Beständigkeit gegen
Chemikalien und Schlag als wenn diese Beschichtung erst oberflächlich oxi-
10 dieren kann, beölt wird, anderweitig beschichtet wird oder/und verschmutzt werden kann.

Die Aufgabe wird auch gelöst mit einem Verfahren zur Beschichtung von
Oberflächen von metallischen Substraten - insbesondere von Teilen, Profi-
15 len oder/und Bändern, vorzugsweise solchen auf Basis von Aluminium, Magnesium oder/und Stahl, die gegebenenfalls mit mindestens einer metallischen Beschichtung wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink-haltigen Legierungsschicht vorbeschichtet sind - mit einer organischen,
anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Korrosionsschutz-
20 sammensetzung, die auch dadurch gekennzeichnet sein kann, dass vor der Beschichtung mit einer ersten organischen Korrosionsschutzzusammensetzung keine Vorbehandlungsbeschichtung wie z.B. eine auf Basis von Chromat, Phosphat, Komplexfluorid, Silan oder/und Siloxan auf die metallischen
Oberflächen aufgebracht wird, dass diese Korrosionsschutzzusammensetzung
25 eine Dispersion oder Lösung ist, die direkt auf die metallischen Oberflächen in einer Naßfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 25 µm - vorzugsweise von 0,6 bis 15 µm, besonders bevorzugt von 0,8 bis 10 µm, insbesondere von 1 bis 8 µm - aufgebracht, gegebenenfalls getrocknet und danach zu einem Korrosionsschutzüberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch

gehärtet wird, wobei der gehärtete Film eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 μm aufweist - vorzugsweise von 0,6 bis 18 μm , besonders bevorzugt von wenigstens 0,8 bzw. von bis zu 12 μm , insbesondere von wenigstens 1 bzw. von bis zu 8 μm , wobei der Korrosionsschutzüberzug vorzugsweise eine Flexibilität und Haftfestigkeit von $\leq T3$, insbesondere von $\leq T2$ oder sogar von $\leq T1$ erreicht, bestimmt über einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7 an 8 μm dick organisch beschichteten, feuerzinkvorbeschichteten Stahlblechen von 0,3 mm Dicke. Hierbei ist es besonders erwünscht, dass der erfindungsgemäße Korrosionsschutzüberzug auch gleichzeitig die Funktion der Vorbehandlungsbeschichtung erfüllt, also direkt auf einer metallischen Oberfläche aufgebracht wird, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht dazwischengeschaltet wird.

Die Aufgabe wird ebenfalls gelöst mit einer organischen, anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie eine Dispersion oder Lösung ist, die mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren enthält, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, und mit einem Gehalt im Bereich von 50 bis 95 Gew.-% enthalten sind,

wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem mono-funktionellen Monomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% enthalten ist und

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthält, falls keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird,

sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew.-%,

gegebenenfalls mindestens einen Härter mit einem Gehalt im Bereich

von 0,05 bis 8 Gew.-% für eine chemische Nachvernetzung,
gegebenenfalls mindestens einen weiteren, organischen oder/und
anorganischen Korrosionsinhibitor insbesondere jeweils mit einem Gehalt im
Bereich von 0,1 bis 12 Gew.-%,

- 5 gegebenenfalls bis zu 35 Gew.-% Additiv(e) wie z.B. Additive zur Untergrundbenetzung wie insbesondere zur Haftung auf Elektrotauchlack-
schichten, Benetzungsmittel, Entschäumer, Gleitmittel, Haftvermittler, Pig-
mente, Verlaufsmittel, Mittel zur Steigerung der Reaktivität, Oberflächenad-
ditive zur Erhöhung der Kratzfestigkeit oder/und Thixotropiehilfsmittel,
10 und gegebenenfalls insgesamt 0,01 bis 5 Gew.-% an Wasser o-
der/und mindestens einem organischen Lösemittel enthält,
jeweils bezogen auf Feststoffgehalte in Gew.-%.

- Es sind Monomere und Oligomere, Oligomere und Polymere, Monomere und
Polymere oder Monomere, Oligomere und Polymere in der Korrosions-
15 schutzzusammensetzung enthalten, wobei der Anteil an derartigen Verbin-
dungen, die anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, insbe-
sondere mindestens 40 Gew.-% beträgt, besonders bevorzugt mindestens
44 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 48 Gew.-%, vor allem
bevorzugt mindestens 52 Gew.-%, insbesondere mindestens 56 Gew.-%
20 bzw. insbesondere bis maximal 92 Gew.-%, besonders bevorzugt maximal
88 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt maximal 84 Gew.-%, vor allem be-
vorzugt maximal 80 Gew.-%, insbesondere maximal 76 Gew.-%. Der Anteil
an derartigen Verbindungen einschließlich Photoinitiatoren, die anionisch,
kationisch oder/und radikalisch härtbar bzw. härtend sind, beträgt insbeson-
25 dere mindestens 45 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 50 Gew.-%,
ganz besonders bevorzugt mindestens 55 Gew.-%, vor allem bevorzugt min-
destens 60 Gew.-% bzw. insbesondere bis maximal 99 Gew.-%, besonders
bevorzugt maximal 94 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt maximal 88
Gew.-%, vor allem bevorzugt maximal 82 Gew.-%.

Das erfindungsgemäße Verfahren bzw. die erfindungsgemäße Korrosionsschutzzusammensetzung kann auch dadurch gekennzeichnet sein, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren zugesetzt werden, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, wobei der Gehalt an Monomeren im Bereich von 0 bis 60 Gew.-%, der Gehalt an Oligomeren im Bereich von 0 bis 60 Gew.-% und ggf. auch ein Polymer-Gehalt erforderlich ist, wobei der Gehalt an Polymeren im Bereich von 10 bis 70 Gew.-% liegen kann, wobei einerseits zumindest ein Monomer oder/und zumindest ein Oligomer sowie in anderen Ausführungsformen auch zumindest ein Polymer anwesend ist. Das Molekulargewicht der zugesetzten Monomere liegt oft im Bereich bis zu 500, vorteilhafterweise im Bereich von 100 bis zu 350. Das Molekulargewicht der Oligomere liegt vorteilhafterweise im Bereich von 300 bis zu 20000. Besonders bevorzugt liegt der Gehalt an Monomeren im Bereich von 1 bis 58 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt bei mehr als 16 bzw. bei weniger als 52 Gew.-%, insbesondere bei mehr als 22 bzw. bei weniger als 44 Gew.-%; besonders bevorzugt liegt der Gehalt an Oligomeren im Bereich von 1 bis 58 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt bei mehr als 16 bzw. bei weniger als 52 Gew.-%, insbesondere bei mehr als 22 bzw. bei weniger als 44 Gew.-%; besonders bevorzugt liegt der Gehalt an Polymeren im Bereich von 15 bis 60 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt bei mehr als 20 bzw. bei weniger als 52 Gew.-%, insbesondere bei mehr als 25 bzw. bei weniger als 44 Gew.-%. Vorzugsweise sind – soweit vorhanden – zumindest einzelne Verbindungen aus jeder der drei Komponenten Monomere, Oligomere und Polymere anionisch, kationisch oder/und radikalisch polymerisierbar, besonders bevorzugt sind alle Verbindungen dieser Komponenten radikalisch polymerisierbar, wenn keine chemische Nachvernetzung oder/und keine kationische Polymerisation erfolgen soll.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Korrosionsschutzzusammensetzung vorzugsweise mindestens ein Basis-Polymer zugesetzt werden auf Basis von Acrylat, Epoxid, Methacrylat, Polyester, Polyurethan oder/und deren Mischpolymerisaten, insbesondere Epoxyacrylat, Polyesteracrylat, Urethanacrylat oder/und deren Gemische unterschiedlicher Basischemie oder/und unterschiedlicher Molekulargewichte. Das Basis-Polymer dient im Gegensatz zu dem ggf. modifizierten Elastifizierungsharz und dem haftungsvermittelnden Polymer zur Bereitstellung einer guten polymeren Korrosionsschutzbasis. Alle Polymere, die im Rahmen dieser Anmeldung nicht als ggf. modifiziertes Elastifizierungsharz und nicht als haftungsvermittelndes Polymer bezeichnet werden, werden im Rahmen dieser Anmeldung als Basis-Polymere bezeichnet. Das Basis-Polymer kann gegebenenfalls aliphatisch modifiziert und gegebenenfalls dadurch flexibler sein. Es ist bevorzugt, dass alle eingesetzten Oligomere und Polymere, ggf. sogar einschließlich der zugesetzten Monomere, nicht zur Versprödung neigen. Bei der chemischen Vernetzung auf anionischem, kationischem, radikalischem oder/und thermischem Wege kann das Basis-Polymer u.a. mit Monomeren, Oligomeren oder/und Polymeren bzw. mit Photoinitiatoren oder/und Härtern reagieren. Es kann in bestimmten Monomeren, Oligomeren oder/und Polymeren gelöst werden. Es ist vorteilhaft, einen Gesamtgehalt an Basispolymer(en) im Bereich von 5 bis 50 Gew.-% zuzusetzen, insbesondere mindestens 15 Gew.-% bzw. höchstens 42 Gew.-%, vor allem mindestens 22 Gew.-% bzw. höchstens 34 Gew.-%, einzusetzen. Die Monomere, Oligomere oder/und Polymere sind u.U. vorteilhafterweise zumindest mit einem geringen Anteil copolymerisierbar oder/und copolymerisiert.

Die Säurezahlen der zugesetzten Monomere, Oligomere oder/und Polymere liegen insbesondere im Bereich von 1 bis 5 mg/g KOH, gemessen nach DIN 53402. Die pH-Werte der zugesetzten Monomere, Oligomere oder/und Polymere liegen insbesondere im Bereich von 4 bis 9, besonders bevorzugt im Bereich von 5 bis 8.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch dadurch charakterisiert sein, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung Monomere oder/und Oligomere zugesetzt werden auf Basis von ungesättigten, ggf. aliphatischen oder/und aromatischen Verbindungen wie z.B. auf Basis ungesättigter aliphatischer Acrylate. Insbesondere vorteilhaft sind dabei mono-, di- oder/und tri-

5 funktionelle Monomere oder/und Oligomere, vor allem aber mono-funktionelle Verbindungen. Bei der Auswahl von besonders geeigneten Monomeren, Oligomeren oder/und Polymeren kann darauf geachtet werden, dass bei der Vernetzung dieser Komponenten eine mittelgroße Vernet-

10 zungsdichte und eine enge Verteilung mittelgroßer Kettenlängen erzielt wird. Überraschenderweise gelang es, hierdurch in einer Optimierung einerseits eine außerordentlich hohe Flexibilität und eine sehr gute Haftung auf dem metallischen Substrat sowie andererseits zugleich auch eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit zu erreichen. Denn normalerweise können entwe-

15 der die Flexibilität und die Haftung oder die Chemikalienbeständigkeit hochwertig eingestellt werden. Mono-funktionelle Verbindungen vernetzen weitmaschiger, ohne mögliche Bruchstellen im Netzwerk auszubilden. Die Mono-Funktionalität kann vielfach die Flexibilität durch erhöhte Netzbogenlänge erhöhen und gegebenenfalls die Vernetzungsdichte senken. Vorzugsweise

20 liegt der Gesamtgehalt an mono-funktionellen Monomeren oder/und mono-funktionellen Oligomeren wie z.B. Isobornylacrylat oder/und Isobornylmethacrylat in einem Bereich von 3 bis 58 Gew.-%, besonders bevorzugt bei mindestens 12 bzw. bei weniger als 43 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt bei mindestens 18 bzw. bei weniger als 40 Gew.-%. Insbesondere beträgt

25 der Gehalt an Isobornylacrylat oder/und Isobornylmethacrylat 16 bis 45 Gew.-%, vor allem 28 bis 42 Gew.-%. Mono-funktionelle Verbindungen sind besonders bevorzugt, weil diese die Elastizität meistens nicht negativ beeinflussen. Di-funktionelle Verbindungen wie z.B. 2-Ethylhexylacrylat oder/und Dipropylenglycoldiacrylat sind üblicherweise gute Lösemittel für Polymere

30 und eignen sich daher, um die Viskosität von Systemen, die weitgehend oder gänzlich frei sind von Wasser oder/und organischen Lösemitteln, einzu-

- stellen. Tri-funktionelle Verbindungen wie z.B. Hexandioldicylacrylat, Tripropylenglycoldiacrylat, Trimethylolpropanformalacrylat oder/und Trimethylolpropanacrylat bedingen eine besonders hohe Reaktivität, die insbesondere für schnelle Bandbeschichtungen von Bedeutung sein kann, und eine besonders hohe Härte. Vorzugsweise liegt der Gesamtgehalt an di-
- 5 f-funktionellen Monomeren oder/und di-funktionellen Oligomeren, soweit welche verwendet werden, im Bereich von 3 bis 30 Gew.-%, besonders bevorzugt bei mindestens 6 bzw. bei weniger als 22 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt bei mindestens 12 bzw. bei weniger als 16 Gew.-%.
- 10 Vorzugsweise beträgt der Anteil an mono-funktionellen oder/und di-funktionellen monomeren oder/und oligomeren Verbindungen in der Korrosionsschutzzusammensetzung, die anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, insbesondere mindestens 10 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 20 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 30 Gew.-%,
- 15 vor allem bevorzugt mindestens 35 Gew.-%, insbesondere mindestens 40 Gew.-%, speziell mindestens 42 Gew.-% bzw. insbesondere bis zu 62 Gew.-%, besonders bevorzugt bis zu 56 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt bis zu 50 Gew.-%.
- Vorzugsweise beträgt der Anteil an polymeren Verbindungen in der Korrosionsschutzzusammensetzung, die anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, mindestens 20 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 24 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 28 Gew.-%, vor allem bevorzugt mindestens 30 Gew.-%, insbesondere mindestens 32 Gew.-% bzw. insbesondere bis zu 62 Gew.-%, besonders bevorzugt bis zu 56 Gew.-%,
- 20 ganz besonders bevorzugt bis zu 50 Gew.-%.
- 25 Der Gehalt des mindestens einen mono-funktionellen Monomers oder/und mindestens einen mono-funktionellen Oligomers beträgt vorzugsweise 1 bis 66 Gew.-%, besonders bevorzugt 10 bis 58 Gew.-%, ganz besonders bevor-

zugt mindestens 20 Gew.-% bzw. bis zu 52 Gew.-%, insbesondere mindestens 28 Gew.-% bzw. bis zu 48 Gew.-%, vor allem mindestens 34 Gew.-% bzw. bis zu 44 Gew.-%.

- Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch dadurch gekennzeichnet sein,
- 5 dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein anionisch, kationisch oder/und radikalisch polymerisierbares Monomer oder/und Oligomer zugesetzt wird ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Acrylat oder/und Methacrylat, vorzugsweise solche auf Basis von Benzyl, Butyl, Diol, Diacrylat, Ethyl, Formalacrylat, Glycol, Hexyl, Isobornyl, Methyl,
- 10 Propyl oder/und Styrol, insbesondere solche ausgewählt aus der Gruppe von Butanedioldiacrylat, Diethylenglycoldiacrylat DEGDA, Dipropylenglycoldiacrylat DPGDA, 2-Ethylhexylacrylat EHA, Hexandioldiacrylat HDDA, Hydroxypropylmethacrylat HPMA, Isobornylacrylat IBOA, Isobornylmethacrylat IBOMA, Polyethylendiacylat, Triethylolpropanformalacrylat, Trimethylpropantriacylat TMPTA, Trimethylolpropanformalacrylat TMPFA,
- 15 Triethylolpropanacrylat, Trimethylolpropanacrylat TMPA und Tripropylenglycoldiacrylat TPGDA, ganz besonders bevorzugt solche ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Isobornyl. IBOA und IBOMA sind bevorzugt für besonders flexible Beschichtungen.
- 20 Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Korrosionsschutzzusammensetzung zusätzlich mindestens ein Elastifizierungsharz oder/und mindestens ein modifiziertes Elastifizierungsharz als Oligomere oder/und Polymere zugesetzt werden, insbesondere mindestens eines auf Basis von ungesättigten aliphatischen Polymeren wie z.B. solchen auf Basis von Acrylat,
- 25 Methacrylat, Polyester oder/und Polyurethan, insbesondere auf Basis von Acrylat, Methacrylat oder/und Polyurethan. Es kann in mindestens einem Monomer oder/und Oligomer gelöst sein. Sie erhalten dadurch eine für die Verarbeitung günstige Viskosität. Ein anionisch, kationisch oder/und radikalisch polymerisierbares, ggf. modifiziertes Elastifizierungsharz kann wesent-

lich helfen, einen besonders flexiblen Trockenfilm zu erzeugen. Das ggf. modifizierte Elastifizierungsharz zeichnet sich vorzugsweise dadurch aus, dass es bei Verwendung ohne Zusatz weiterer Stoffe außer mindestens einem Photoinitiator und ggf. mindestens einem Monomer zum Lösen des E-

5 lastifizierungsharzes einen gehärteten Überzug ergibt, der eine besonders hohe Flexibilität bestimmt als Reißdehnung aufweist, insbesondere eine Reißdehnung von jeweils mindestens 200, 250, 300, 350 oder 400 % der Ausgangslänge. Die Modifizierung kann z.B. mit Acryl-Gruppen erfolgen. Daher ist es vorteilhaft, hiervon einen Gesamtgehalt im Bereich von 0,1 bis

10 30 Gew.-% zuzusetzen, insbesondere mindestens 0,8 Gew.-% bzw. höchstens 22 Gew.-%, besonders bevorzugt mindestens 1,5 Gew.-% bzw. höchstens 15 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 2 Gew.-% bzw. höchstens 8 Gew.-%.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Korrosionsschutzzusammensetzung bezüglich der Doppelbindungen der Oligomere oder/und Polymere und des Gehalts an Monomeren, Oligomeren oder/und Polymeren sowie bezüglich der Dauer, Intensität und Wellenlänge der aktinischen Strahlung so ausgewählt werden, dass – insbesondere mit Monomeren, Oligomeren oder/und Polymeren, die Doppelbindungen oder/und ungesättigte Gruppen aufweisen - ein polymeres Netzwerk von mittelgroßer Netzbogenlänge

20 gebildet wird von gleichzeitig hoher Flexibilität und hoher Chemikalienbeständigkeit, so dass der gebildete und vernetzte Überzug einen T-Bend-Flexibilität von mindestens $T \leq 2$, insbesondere $T \leq 1$, aufweist.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Korrosionsschutzzusammensetzung vorteilhafterweise mindestens ein Photoinitiator zur radikalischen Vernetzung auf Basis von Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe

25 von Alkylbenzoylformaten, Aminoketonen, Benzoinethern, Benzophenonen, Dimethylketalen, Glyoxylaten, Hydroxyketonen, Hydroxyphenonen, Isopropylethern, Metallocenen, organischen Jod-Verbindungen, Phenylketonen,

- Phenylpropanen und Phosphinoxiden oder/und mindestens ein Photoinitiator zur anionischen oder/und kationischen Vernetzung auf Basis von Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe von Protonensäuren, Lewis-Säuren bzw. Friedel-Crafts-Katalysatoren und Carboniumionensalzen - insbesondere mindestens eine Dispersion oder/und Lösung - sowie gegebenenfalls mindestens ein Vernetzungsmittel für eine chemische Nachvernetzung, insbesondere mindestens ein verkappter Härter, zugesetzt wird. Die Vernetzungsmittel sind vor allem solche auf Basis von Isocyanat, Isocyanurat, Melaminharz oder/und Verbindungen, die Isocyanat bzw. Isocyanurat bei erhöhter Temperatur freisetzen können, wie z.B. TDI, MDI, HDI oder/und HDI. Diese können z.B. auf der Basis von 2,4- bzw. 2,6-Toluoldiisocyanat (TDI), 4,4'-Methylendi(phenyl)isocyanat (MDI) oder Hexamethylendiisocyanat (HDI) beruhen. Grundsätzlich geeignet als Photoinitiatoren sind für die radikalische Vernetzung Verbindungen, die bei Einwirkung von aktinischer Strahlung freie Radikale bilden. Für einen außerordentlich hochwertigen Korrosionsschutzüberzug, wie er im Rahmen dieser Erfindung vorgeschlagen wird, empfiehlt es sich, insbesondere wenn am Band mit einer Geschwindigkeit von mehr als 40 m/min beschichtet werden soll, besonders reaktive Photoinitiatoren einzusetzen, um in sehr kurzer Zeit eine ausreichende anionische, kationische oder/und radikalische Polymerisation zu gewährleisten. Von einer ausreichenden anionischen, kationischen oder/und radikalischen Polymerisation kann insbesondere dann gesprochen werden, wenn bei der Prüfung der Lösemittelbeständigkeit mehr als 60 MEK-Zyklen erfolgreich durchstanden werden.
- Für den Fall der chemischen Nachvernetzung wird der Korrosionsschutzzusammensetzung auch mindestens eine nachvernetzende Verbindung wie z.B. mindestens ein ETL-Bindemittel, besonders bevorzugt mindestens eine wasserlösliche oder/und wasserdispergierbare polymerisierbare nachvernetzende Verbindung zugesetzt, um eine anionische, kationische oder/und radikalische Härtung und anschließend oder/und später im Zusammenwirken

mit mindestens einem Härter eine chemische Nachvernetzung zu ermöglichen, die vorzugsweise durch Erhitzen eingeleitet oder/und verstärkt wird. Der Gesamtgehalt an der mindestens einen nachvernetzenden Verbindung kann insbesondere 0,3 bis 30 Gew.-% betragen bezogen auf die Trockensubstanz. Vorzugsweise liegt ihr Gesamtgehalt im Bereich von 1 bis 25 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 1,5 bis 20 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von 1,8 bis 15 Gew.-%, vor allem mindestens 2 Gew.-% bzw. bis zu 9 Gew.-%. Daher ist es möglich, nur einen Teil der Vernetzung z.B. durch UV-Härtung zu bewirken und danach eine allmähliche, sich ggf. über etwa 12 Tage erstreckende Nachvernetzung auszulösen. Die Nachvernetzung kann sich bei Raumtemperatur über einige Tage erstrecken und kann durch erhöhte Temperatur oder/und in Gegenwart eines Katalysators für die nachvernetzende Verbindung wie z.B. Dibutylzinnlaurat (DBTL) beschleunigt werden. Die Nachvernetzung kann bei Anwesenheit derartiger Bindemittel bei Raumtemperatur langsam erfolgen und zur weiteren Polymerisation beitragen. Bei erhöhter Temperatur erfolgt eine stärkere und schnellere Nachvernetzung. Falls jedoch verkappte Bindemittel eingesetzt werden, muß die Verkappung zuerst thermisch bei etwa mindestens 80 °C chemisch aufgebrochen werden, bevor die thermische Vernetzung erfolgen kann. Somit ist es mit verkappten nachvernetzenden Verbindungen möglich, die weitere Aushärtung zielstrebig zu einem späteren Zeitpunkt zu starten, soweit nicht vorher erhöhte Temperaturbelastungen auftreten. Beispiele für bevorzugte nachvernetzende Verbindungen umfassen Isocyanate und Isocyanurate, die üblicherweise als Härter bzw. Vernetzer wirken. Diese können z.B. auf der Basis von 2,4- bzw. 2,6-Toluoldiisocyanat (TDI), 4,4'-Methylendi(phenyl)isocyanat (MDI) oder Hexamethylendiisocyanat (HDI) beruhen. Vorzugsweise werden Isocyanate und Isocyanurate auf Basis von HDI oder/und TDI verwendet. Die nachvernetzenden Verbindungen reagieren mit den freien OH- und Polyol-Gruppen des UV-härtenden Harzes unter Bildung von Polyharnstoffen, die bekanntlich sehr beständige Verbindungen sind, und verwandten chemischen Verbindungen.

- Als Vernetzungsmittel für eine chemische Nachvernetzung eignen sich insbesondere aliphatische oder/und aromatische Isocyanate bzw. Isocyanurate, im Falle der verkappten Härter insbesondere aliphatische oder/und aromatische Isocyanate bzw. Isocyanurate. Der Gehalt des mindestens einen, ggf. verkappten, Härters für die chemische Nachvernetzung beträgt vorzugsweise 0,8 bis 9 Gew.-%, besonders bevorzugt 1,2 bis 6 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 1,5 Gew.-% bzw. bis zu 4 Gew.-%, insbesondere mindestens 1,8 Gew.-% bzw. bis zu 3,6 Gew.-%.
- Das Verhältnis von allen Bindemitteln ohne Vernetzungsmittel zu allen Vernetzungsmitteln zur chemischen Vernetzung und Nachvernetzung einschließlich Photoinitiatoren zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung beträgt vorzugsweise 60 : 40 bis 92 : 8, besonders bevorzugt 65 : 35 bis 88 : 12, besonders bevorzugt mindestens 70 : 30 bzw. bis zu 85 : 15.
- Das Verhältnis von allen Bindemitteln ohne Vernetzungsmittel zu allen Vernetzungsmitteln zur chemischen Nachvernetzung beträgt vorzugsweise 80 : 20 bis 95 : 5, besonders bevorzugt 85 : 15 bis 92 : 8, besonders bevorzugt mindestens 88 : 12 bzw. bis zu 90 : 10.
- Das Verhältnis von allen Basispolymeren zu allen Elastifizierungsharzen einschließlich modifizierten Elastifizierungsharzen beträgt vorzugsweise 80 : 20 bis 95 : 5, besonders bevorzugt 82 : 18 bis 92 : 8, besonders bevorzugt mindestens 6 : 1 bzw. bis zu 8 : 1.
- Das Verhältnis von allen Basispolymeren zu allen anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Monomeren und Oligomeren beträgt vorzugsweise 90 : 10 bis 35 : 65, besonders bevorzugt 80 : 20 bis 45 : 55, besonders bevorzugt mindestens 45 : 55 bzw. bis zu 60 : 40 .

Das Verhältnis von allen anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Polymeren ohne Vernetzungsmittel zu allen anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Monomeren und Oligomeren ohne Vernetzungsmittel beträgt vorzugsweise 25 : 75 bis 80 : 20, besonders bevorzugt 32 : 68 bis 65 : 35, besonders bevorzugt mindestens 40 : 60 bzw. bis zu 50 : 50.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Korrosionsschutzzusammensetzung vorzugsweise mindestens ein erster, organischer Korrosionsinhibitor zugesetzt werden ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Aminen, Derivaten einer organischen Säure wie z.B. Dicarbonsäure-Derivaten, Thiolen und leitfähigen Polymeren, insbesondere auf Basis von Bernsteinsäure-Derivaten, Ethylmorpholin-Derivaten, Polyaminfettsäure-Derivaten oder/und Triazol-Derivaten. Dieser Inhibitor kann mindestens ein Alkanolamin, vorzugsweise ein langkettiges Alkanolamin, mindestens ein leitfähiges Polymer z.B. auf Basis von Polyanilin oder/und mindestens ein Thiol sein. Er ist vorzugsweise bei Raumtemperatur nicht leichtflüchtig. Ferner kann es vorteilhaft sein, wenn er in Wasser gut löslich oder/und in Wasser gut dispergierbar ist, insbesondere mit mehr als 0,5 g/L. Besonders bevorzugt sind u.a. Alkylaminoethanole wie Dimethylaminoethanol bzw. Komplexe auf Basis von einem TPA-Amin wie N-Ethylmorpholin-Komplex mit 4-Methyl- γ -oxo-benzinbutansäure. Der erste organische Korrosionsinhibitor kann zugesetzt werden, um eine stärkere Korrosionsinhibition zu bewirken oder noch weiter zu verstärken. Er ist besonders vorteilhaft, wenn unverzinkte Stahloberflächen, insbesondere kaltgewalzter Stahl (CRS), beschichtet werden sollen.

Der Gehalt des mindestens einen ersten, organischen Korrosionsinhibitors beträgt vorzugsweise 0,1 bis 5,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 0,2 bis 5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 0,3 Gew.-% bzw. bis zu 4,5 Gew.-%, insbesondere mindestens 0,4 Gew.-% bzw. bis zu 4 Gew.-%, vor

allem mindestens 0,45 Gew.-% bzw. bis zu 2,5 Gew.-%, vor allem weniger als 2 oder weniger als 1,8 Gew.-%.

- Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Korrosionsschutzzusammensetzung vorteilhafterweise mindestens ein weiterer, organischer oder/und anorganischer Korrosionsinhibitor zugesetzt werden, wobei der mindestens eine anorganische Korrosionsinhibitor ausgewählt sein kann aus der Gruppe auf Basis von Korrosionsschutzpigmenten und von Verbindungen auf Basis von Titan, Hafnium, Zirkonium, Carbonat oder/und Ammoniumcarbonat, wobei die Korrosionsschutzpigmente vorzugsweise solche sind auf Basis von Kieselsäure(n), Oxid(en) oder/und Silicat(en) wie z.B. Erdalkali-haltigen Korrosionsschutzpigment(en), insbesondere auf Basis von Kalzium-modifiziertem Kieselsäure- bzw. Silicat-Pigment. Der Gehalt des mindestens einen weiteren, organischen oder/und anorganischen Korrosionsinhibitors beträgt jeweils vorzugsweise 0,1 bis 16 Gew.-%, besonders bevorzugt 1 bis 12 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 3 Gew.-% bzw. bis zu 7,5 Gew.-%, insbesondere mindestens 4,5 Gew.-% bzw. bis zu 6,5 Gew.-%. Silicatische Pigmente sind besonders bevorzugt, wenn sie die Wasserstoffionen im Beschichtungsgemisch puffern und dadurch erst keine Korrosion beginnen lassen.
- Das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch kann vorzugsweise mindestens ein Korrosionsschutzpigment enthalten, wobei der Gesamtgehalt an Korrosionsschutzpigment in manchen Ausführungsformen vorzugsweise im Bereich von 0,1 bis 15 Gew.-% liegen kann, besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 bis 10 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von 1,2 bis 8 Gew.-%, bezogen auf den Feststoffgehalt. In anderen Ausführungsformen liegt der Gesamtgehalt an Korrosionsschutzpigment vorzugsweise im Bereich von 0,1 bis 8 Gew.-% liegen kann, besonders bevorzugt im Bereich von 0,5 bis 6,5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von 1 bis 5 Gew.-%. Als Korrosionsschutzpigmente können insbesondere solche auf

Basis von jeweils mindestens einem Oxid, Phosphat oder/und Silicat eingesetzt werden. Modifizierte Kieselsäurepigmente und silicatische Pigmente, häufig als kolloidale Pigmente, sind oft besonders bevorzugt, weil sie die Wasserstoffionen im Beschichtungsgemisch puffern können und dadurch
5 noch weiter verzögert Korrosion beginnen lassen.

Die erfindungsgemäße Korrosionsschutzzusammensetzung enthält vorzugsweise mindestens ein Pigment wie z.B. mindestens ein Farbpigment oder/und mindestens ein Korrosionsschutzpigment, wobei die Korrosionsschutzpigmente im Rahmen dieser Anmeldung den Korrosionsinhibitoren
10 zugeordnet werden und wobei die übrigen Pigmente als Additive gewertet werden.

Darüber hinaus sollte das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch in einer bevorzugten Ausgestaltung keinen oder einen möglichst geringen Gehalt - zusammen vorzugsweise nicht mehr als 5 Gew.-% - an Pigment mit einer
15 stärkeren oder starken Absorption im Spektralbereich der gewählten aktinischen Strahlung oder/und Lichtart, die zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung eingesetzt wird, insbesondere einer UV-Strahlung, aufweisen. In einer anderen Ausgestaltung kann das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch vorzugsweise bis zu 20 Gew.-% an Farb-
20 oder/und Weißpigmenten enthalten, wobei deren Absorption insbesondere vorwiegend oder weitgehend außerhalb der einzustrahlenden Wellenlänge bei anionischer, kationischer oder/und radikalischer Härtung liegt; hierbei kann es notwendig werden, mit deutlich erhöhter Energie einzustrahlen, wenn die Reflektion der Strahlung dann deutlich höher liegen sollte. Vor-
25 zugsweise liegt der Gesamtgehalt der Pigmente ohne Korrosionsschutzpigmente jedoch im Bereich von 1 bis 12 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 2 bis 10 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von 3 bis 8 Gew.-%. Denn es ist oft nur der Zusatz eines vergleichsweise geringen Gehalts an Korrosionsschutzpigment bzw. anderem Pigment vorteilhaft. In

etlichen Fällen stört darüber hinaus auch die für das Auge sichtbare Farbgebung bzw. Absorption vieler Pigmente. Andererseits ist die erfindungsgemäße Korrosionsschutzzusammensetzung hervorragend geeignet, auch andere Arten Pigmente als Korrosionsschutzpigmente zuzusetzen, z.B. Farbpigmente oder Hartstoffe wie z.B. isometrische bzw. mehr oder minder kugelförmige Pigmente bzw. Hohlpartikelpulver.

Der Gesamtgehalt des mindestens einen Additivs beträgt vorzugsweise 1,2 bis 12,5 Gew.-%, besonders bevorzugt 1,8 bis 10 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 2,5 Gew.-% bzw. bis zu 9 Gew.-%, insbesondere mindestens 3,5 Gew.-% bzw. bis zu 8 Gew.-%. Allerdings kann es bei einem hohen Gehalt von Farb- oder/und Weißpigmenten zu einer Verschiebung dieser Bereiche um jeweils 10 oder sogar um 15 oder 20 Gew.-% absolut kommen. Dabei kann der Gehalt des mindestens einen Additivs vorzugsweise 10 bis 32,5 Gew.-% betragen, besonders bevorzugt 13 bis 30 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt mindestens 16 Gew.-% bzw. bis zu 28 Gew.-%, insbesondere mindestens 18 Gew.-% bzw. bis zu 26 Gew.-%.

Das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch kann mindestens eines der nachfolgend genannten Additive enthalten wie z.B. Benetzungsmittel wie z.B. auf Basis von Lecithinöl, Silan(en), Siloxan(en), anderem Öl oder/und Entschäumer wie z.B. auf Basis von Mineralöl(en), Polysiloxan(en) oder/und deren Derivaten wie z.B. Copolymeren, Oberflächenadditive zur Erhöhung der Kratzfestigkeit wie z.B. auf Basis von Silan(en), Siloxan(en) oder/und Wachsdispersion(en), Additive zur Untergrundbenetzung wie z.B. auf Basis von Lecithinöl, Silan(en), Siloxan(en), anderem Öl oder/und Haftvermittler wie z.B. zur Haftung auf metallischem Untergrund wie z.B. auf Basis von organischen Phosphorsäureester(n), Komplexfluorid(en) oder/und Epoxid(en), Thixotropiehilfsmittel wie z.B. auf Basis von hochdispersem Silicat oder/und hochdispersem SiO₂, Additive zur Steigerung der Reaktivität (sogenannte Co-Initiatoren) wie z.B. solche, die Sauerstoff abfangen können und gleich-

zeitig Radikale ausbilden, wie z.B. auf Basis von tertiären Aminen. Ein Benetzungsmittel sorgt für eine homogene Benetzung zum Untergrund bzw. zur Überwindung der unterschiedlichen Oberflächenspannung zwischen verschiedenen Filmen. Ein Entschäumer dient dazu, dass möglichst keine Luftbläschen in der aufgetragenen Beschichtung eingeschlossen werden und somit keine Poren in ihr ausgebildet werden. Ein Verlaufsmittel hilft, dass eine homogene Oberfläche ausgebildet wird und insbesondere eine Walzstruktur oder/und ein Orange-Peel-Effekt vermieden wird. Bei Verwendung insbesondere von mindestens vier Arten bzw. Substanzen an Additiven oder wenn mehrere Arten Additive mit erhöhtem Gehalt zugesetzt werden, kann der Gesamtgehalt an allen Additiven insbesondere im Bereich von 0,05 bis 22 Gew.-% liegen bezogen auf den Feststoffgehalt. Vorzugsweise liegt ihr Gesamtgehalt im Bereich von 0,3 bis 20 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von mindestens 1 bzw. bis zu 17,5 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von mindestens 2 bzw. bis zu 15 Gew.-%.

Das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch kann als Additiv(e) mindestens ein Gleitmittel wie z.B. mindestens eines auf Basis von Graphit, Polyethylen, Polypropylen wie auf Basis von Polyethylenoxid bzw. Polypropylenoxid, Polytetrafluorethylen (PTFE), anderen Arten an Wachsen enthalten, Silan, Siloxan wie Dimethylsiloxan oder/und deren Derivaten, insbesondere ausgewählt aus kristallinem Mikrowachs(en), Silan(en) oder/und Polysiloxan(en), wobei der Gesamtgehalt an Gleitmittel insbesondere im Bereich von 0,05 bis 5 Gew.-% liegen kann bezogen auf den Feststoffgehalt. Vorzugsweise liegt ihr Gesamtgehalt im Bereich von 0,2 bis 4 Gew.-%, besonders bevorzugt im Bereich von 0,4 bis 3 Gew.-%, ganz besonders bevorzugt im Bereich von 0,6 bis 2,5 Gew.-%, insbesondere 2 Gew.-%. Ein Zusatz von Gleitmittel ist bezüglich der Art und Menge der Gleitmittel so auszuwählen, dass die derart behandelten Oberflächen nachträglich ggf. auch bedruckt, überlackiert, verklebt bzw. anderweitig beschichtet werden können.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann der Korrosionsschutzzusammensetzung vorzugsweise zusätzlich mindestens ein haftungsvermittelndes Polymer zugesetzt werden, insbesondere mindestens eines auf Basis von Amin wie tertiärem Amin, Phosphorsäureestern oder/und anderen Phosphor
5 enthaltenden Säuren wie Phosphonsäuren, insbesondere solche z.B. mit Polymeren auf Basis von Acrylat, Epoxid, Methacrylat, Polyester, Polyurethan oder/und deren Mischpolymerisaten bzw. als deren Mono-, Di- oder/und Triester. Daher ist es vorteilhaft, hiervon einen Gesamtgehalt im Bereich von 1 bis 20 Gew.-% zuzusetzen, insbesondere mindestens 7 Gew.-% bzw. höchstens 14 Gew.-%.

Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren kann die Korrosionsschutzzusammensetzung als Additiv mindestens ein Pigment enthalten ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Farbpigment, Metallpigment, Oxid, Phosphat, Phosphid, Phosphosilicat, Silicat, elektrisch leitfähigem
15 Pigment und beschichtetem Pigment oder/und ausgewählt aus der Gruppe von Aluminium, Aluminiumlegierungen, Eisenlegierungen, Eisenhydroxid, Eisenoxid, Eisenphosphat, Eisenphosphid, Graphit, Kieselsäure, modifizierter Kieselsäure, ggf. modifiziertem Aluminium-, Erdalkali- bzw. Alumosilicat, unterstöchiometrischem elektrisch leitfähigem Oxid, Ruß, Zink und korrosionsbeständigerer Aluminium- oder/und Zink-haltiger Legierung.

Das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch und der daraus hergestellte Überzug sind vorzugsweise frei oder weitgehend frei von umweltschädlichem Chromat. Sie sind vorzugsweise frei oder weitgehend frei von Schwermetallen wie z.B. Chrom, Kobalt, Kupfer oder/und Nickel. Sie sind
25 vielfach frei von farbgebenden Bestandteilen und werden dann nur einen schwachen oder keinen Farbton - auch als gehärteter polymerer Überzug - aufweisen. Es ist bevorzugt, einen möglichst farblosen, klaren oder zumindest transparenten polymeren Überzug zu erzeugen. Für bestimmte

Einsatzzwecke kann es jedoch erwünscht sein, durch Farbstoffe oder/und Pigmente farbige Korrosionsschutzüberzüge zu erzeugen.

Vorzugsweise enthält die Korrosionsschutzzusammensetzung folgende Ge-
halte, wobei nicht alle der aufgeführten Komponenten oder Gruppen von
5 Verbindungen zugesetzt sein müssen:

a)		anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtende Komponenten:		
		50	- 99	Gew.-%
	Basispolymer(e)	10	- 45	Gew.-%
	Elastifizierungsharz(e), ggf. modifiziert	1	- 25	Gew.-%,
10	Monomer(e) und Oligomer(e)	5	- 65	Gew.-%
	davon mono-funkt. Monomere u. Olig.	5	- 55	Gew.-%
	davon di-funkt. Monomere u. Oligomere	1	- 55	Gew.-%
	davon tri-funkt. Monomere u. Oligomere	5	- 55	Gew.-%
	Photoinitiator(en)	1	- 20	Gew.-%
15	Photoinitiator(en) z. anion./kation. Vern.	1	- 20	Gew.-%
b)		chemisch nachhärtende Komponenten:		
	nachvernetzende Verbindung(en)	1	- 24	Gew.-%
	Härter	0,5	- 12	Gew.-%
		0,5	- 12	Gew.-%
c)		Korrosionsinhibitoren:		
20	erster organischer	0,5	- 15	Gew.-%
	ggf. anorganische(r)	0,1	- 5	Gew.-%
	ggf. anorganische(r)	0,1	- 12	Gew.-%
	davon ggf. Korrosionsschutzpigment(e)	1	- 12	Gew.-%
	ggf. weitere(r) organische(r)	0,1	- 8	Gew.-%
d)		Additive:		
25	Benetzungsmittel	1	- 35	Gew.-%
	Entschäumer	0,1	- 2	Gew.-%
	Entschäumer	0,1	- 2	Gew.-%
	Gleitmittel	0,1	- 5	Gew.-%
	haftungsvermittelndes Polymer	1	- 18	Gew.-%

- 34 -

	Haftvermittler	1	- 18	Gew.-%
	Pigmente, ohne Korrosionsschutzpigm.	0,1	- 18	Gew.-%
	Thixotropiehilfsmittel	0,1	- 5	Gew.-%
	Verlaufsmittel	0,1	- 3	Gew.-%
5	A. zur Steigerung der Kratzfestigkeit	0,1	- 2	Gew.-%
	A. zur Steigerung der Reaktivität	0,1	- 5	Gew.-%
	A. zur Untergrundbenetzung	0,1	- 2	Gew.-%
	e) Lösemittel:	0,01	- 5	Gew.-%
	Wasser	0,01	- 5	Gew.-%
10	organische(s) Lösemittel	0,01	- 5	Gew.-%.

Besonders bevorzugt enthält die Korrosionsschutzzusammensetzung folgende Gehalte, wobei nicht alle der aufgeführten Komponenten oder Gruppen von Verbindungen zugesetzt sein müssen:

15	a)	anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtende Komponenten:	60	- 98	Gew.-%
		Basispolymer(e)	20	- 40	Gew.-%
		Elastifizierungsharz(e), ggf. modifiziert	2	- 20	Gew.-%,
		Monomer(e) und Oligomer(e)	10	- 48	Gew.-%
20		davon mono-funkt. Monomere u. Olig.	10	- 50	Gew.-%
		davon di-funkt. Monomere u. Oligom.	10	- 50	Gew.-%
		davon tri-funkt. Monomere u. Oligom.	10	- 50	Gew.-%
		Photoinitiator(en)	2	- 18	Gew.-%
		Photoinitiator(en) z. anion./kation. Vern.	2	- 18	Gew.-%
25	b)	chemisch nachhärtende Komponenten:	1	- 16	Gew.-%
		nachvernetzende Verbindung(en)	0,5	- 8	Gew.-%
		Härter	0,5	- 8	Gew.-%
	c)	Korrosionsinhibitoren:	2	- 12	Gew.-%

- 35 -

		erster organischer	0,1	- 3	Gew.-%
		ggf. anorganische(r)	0,5	- 10	Gew.-%
		davon ggf. Korrosionsschutzpigment(e)	1	- 10	Gew.-%
		ggf. weitere(r) organische(r)	0,1	- 6	Gew.-%
5	d)	Additive:	1,5	- 30	Gew.-%
		Benetzungsmittel	0,1	- 1,5	Gew.-%
		Entschäumer	0,1	- 1,5	Gew.-%
		Gleitmittel	0,1	- 1,5	Gew.-%
		haftungsvermittelndes Polymer	3	- 14	Gew.-%
10		Haftvermittler	3	- 14	Gew.-%
		Pigmente, ohne Korrosionsschutzpigm.	0,1	- 14	Gew.-%
		Thixotropiehilfsmittel	0,1	- 4	Gew.-%
		Verlaufsmittel	0,1	- 2	Gew.-%
		A. zur Steigerung der Kratzfestigkeit	0,1	- 1,5	Gew.-%
15		A. zur Steigerung der Reaktivität	0,1	- 4	Gew.-%
		A. zur Untergrundbenetzung	0,1	- 1,5	Gew.-%
	e)	Lösemittel, soweit zugesetzt:	0,01	- 4	Gew.-%
		Wasser	0,01	- 3	Gew.-%
		organische(s) Lösemittel	0,01	- 3	Gew.-%.
20					

Ganz besonders bevorzugt enthält die Korrosionsschutzzusammensetzung folgende Gehalte, wobei nicht alle der aufgeführten Komponenten oder Gruppen von Verbindungen zugesetzt sein müssen:

25	a)	anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtende Komponenten:	70	- 97	Gew.-%
		Basispolymer(e)	25	- 35	Gew.-%
		Elastifizierungsharz(e), ggf. modifiziert	3	- 10	Gew.-%,
		Monomer(e) und Oligomer(e)	30	- 45	Gew.-%

	davon mono-funkt. Monomere u. Olig.	20	- 45	Gew.-%
	davon di-funkt. Monomere u. Oligom.	10	- 45	Gew.-%
	davon tri-funkt. Monomere u. Oligom.	10	- 45	Gew.-%
	Photoinitiator(en)	4	- 14	Gew.-%
5	Photoinitiator(en) z. anion./kation. Vern.	4	- 14	Gew.-%
	b) chemisch nachhärtende Komponenten:	3	- 12	Gew.-%
	nachvernetzende Verbindung(en)	1,5	- 6	Gew.-%
	Härter	1,5	- 6	Gew.-%
	c) Korrosionsinhibitoren:	5	- 8	Gew.-%
10	erster organischer	0,1	- 1	Gew.-%
	ggf. anorganische(r)	1	- 7	Gew.-%
	davon ggf. Korrosionsschutzpigment(e)	1	- 7	Gew.-%
	ggf. weitere(r) organische(r)	0,1	- 4	Gew.-%.
15	Die Aufgabe wird ferner gelöst mit einem organischen, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteten Korrosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist und der auch dadurch gekennzeichnet sein kann,			
20	a) dass er eine Flexibilität und Haftfestigkeit aufweist bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, von $\leq T3$, insbesondere von $\leq T2$ oder sogar von $\leq T1$ - bestimmt über einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7 bei Biegung über eine Druckluft-Abkantpresse an 8 µm dick organisch beschichteten, feuerverzinkten (=HDG-vorbeschichteten) Stahlblechen von 0,3			
25	mm Dicke,			
	b) dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Haftfestigkeit aufweist von $\leq Gt 3$, von $\leq Gt 2$, von $\leq Gt 1$ oder von $Gt 0$, bestimmt über einen Gitterschnitt-Test nach DIN EN 2409 (mit elektromotorischer			

Schneidvorrichtung Modell 430/II der Fa. Erichsen, Bürsten mit einer weichen Bürste entlang der Schnitte) und mit einem ruckartigen Abreißen eines fest angelegten Klebebandes Tesa® 4651 von der Gitterschnittfläche unter visueller Beurteilung der Gitterschnittfläche und ihrer Abplatzungen,

- 5 c) dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Korrosionsbeständigkeit aufweist geprüft als Unterwanderung an einem Ritz von ≤ 5 mm, ≤ 4 mm, ≤ 3 mm, ≤ 2 mm oder ≤ 1 mm insbesondere bestimmt im Salzsprühtest SS nach DIN 50021 bei 35 °C über mindestens 150 h oder
10 über mindestens 200 h, vorzugsweise von mindestens 200h, von mindestens 250 h, von mindestens 300 h, von mindestens 350 h, von mindestens 400 h, von mindestens 450 h oder sogar von mindestens 500 h, wobei der Korrosionsschutzüberzug blasenfrei bleibt,

- d) dass er eine einwandfreie Elastizität und Haftfestigkeit aufweist bei
15 der Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit einer Lack- und Farben-Prüfmaschine Modell 142-20 der Fa. Erichsen geprüft bei 20 mm Kugeldurchmesser mit einem Vortrieb im Bereich von 0,1 bis 0,3 mm/sec über mehr als 7 mm Tiefe, bis Fehler wie z.B. Risse auftreten;

- e) dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche,
20 ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, abriebfreie und fehlerfreie Näpfchen bei einer Bestimmung der Näpfchentiefung (Näpfchenzug) nach Erichsen an einer Universal-Blech- und Band-Prüfmaschine 142-20 mit Tiefzieh-Näpfchen-Werkzeug der Fa. Erichsen bei einem Stempeldurchmesser von 33 mm und einer Preßgeschwindigkeit von 750 mm/min
25 an Ronden von 60 mm Durchmesser aus erfindungsgemäß beschichteten metallischen Blechen aufweist,

- f) dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Chemikalienbeständigkeit aufweist von mehr als 20 MEK-Zyklen, von mehr als 30
30 MEK-Zyklen, von mehr als 40 MEK-Zyklen, von mehr als 50 MEK-Zyklen, von mehr als 63 MEK-Zyklen oder von mehr als 76 MEK-Zyklen, ermittelt im

MEK-Test mit Methyl-Ethyl-Keton nach ECCA-Standard T11 aufweist,

- g) dass er eine Chemikalienbeständigkeit aufweist von mehr als 50 MEK-Zyklen, von mehr als 60 MEK-Zyklen, von mehr als 63 MEK-Zyklen, von mehr als 70 MEK-Zyklen, von mehr als 76 MEK-Zyklen, von mehr als 80 MEK-Zyklen, von mehr als 86 MEK-Zyklen, von mehr als 90 MEK-Zyklen, oder von mehr als 96 MEK-Zyklen, von mehr als 100 MEK-Zyklen, von mehr als 110 MEK-Zyklen, von mehr als 120 MEK-Zyklen oder von mehr als 130 MEK-Zyklen, ermittelt im MEK-Test mit Methyl-Ethyl-Keton nach ECCA-Standard T11 aufweist,
- h) dass ein organischer gehärteter Korrosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,1 bis 20 µm oder von 0,4 bis 20 µm und eine Chemikalienbeständigkeit von mehr als 50 MEK-Zyklen aufweist – letzteres ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton - und dass dieser eine Elastizität und Haftfestigkeit aufweist bei der Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck von mindestens 6 mm, vorzugsweise von mindestens 6,5 mm, besonders bevorzugt von mindestens 7, 7,5 oder 8 mm, geprüft vorzugsweise bei einer Blechdicke von 0,75 mm bezüglich des einwandfreien Erscheinungsbildes, oder/und
- i) dass er keine Versprödung über zusätzliche UV-Bestrahlungen aufweist bestimmt über den T-Bend-Test als Flexibilitätstest nach ECCA-Standard T7 vor und nach einer zusätzlichen zehnmaligen UV-Bestrahlung bei etwa 340 nm Wellenlänge und bei einer Leuchtdichte von jeweils etwa 600 mJ/cm².
- Eine Chemikalienbeständigkeit von mehr als 20 MEK-Zyklen ist bereits als sehr hoch anzusehen. 20 MEK-Zyklen sind nach Kenntnis der Anmelderin bei derartigen chemischen Systemen, die jedoch deutlich mehr als insgesamt 5 Gew.-% Wasser oder/und organisches Lösemittel enthalten, nicht bekannt. 20 bis 100 MEK-Zyklen sind nur bei einer sehr hohen Reaktivität des chemischen Systems erzielbar. Als Anzeichen hierfür kann die Vernetz-

barkeit und für diese die MEK-Zyklenzahl gelten. Die außerordentlich hohe Leistungsfähigkeit der erfindungsgemäßen Beschichtungen zeigt sich jedoch auch daran, dass hiermit nicht nur eine außerordentlich hohe Chemikalienbeständigkeit, sondern auch gleichzeitig in vielen Fällen eine sehr hohe Flexibilität und Haftfestigkeit erzielt wird. Ferner ist die erfindungsgemäße Beschichtung vielfach mit jedem thermisch härtenden Lacksystem überlackierbar. Besonders geeignet sind insbesondere farbige Lacke. Aufgrund der üblicherweise sehr hohen dauerhaften Korrosionsbeständigkeit eignet sich diese Beschichtung insbesondere für die Herstellung von lackierten Architektur-
10 tekturanwendungen wie z.B. bei Baustählen.

Aufgrund der Verwendung der erfindungsgemäßen Korrosionsschutzzusammensetzung ist es möglich, nicht nur die mindestens eine Vorbehandlungsschicht, die heutzutage immer unter einer ersten Lackschicht oder lackartigen Schicht angewandt wird, einzusparen, sondern auch die mindestens eine Spülung und die oft zusätzlich angewandte mindestens eine Nachspüllösung bzw. mindestens eine Trocknung wegzulassen, ohne eine Beeinträchtigung der Qualität zu erzielen. Die erfindungsgemäße Korrosionsschutzzusammensetzung ist erstaunlich kostengünstig.
15

Die erfindungsgemäß beschichteten Substrate können insbesondere verwendet werden in der Stahlindustrie, im Fahrzeugbau oder/und im Flugzeugbau, insbesondere in der Automobilserienfertigung, als Draht, Drahtwicklung, Drahtgeflecht, Blech, Verkleidung, Abschirmung, Karosserie oder Teil einer Karosserie, Teil eines Fahrzeugs, Anhängers, Wohnmobils oder Flugkörpers, Abdeckung, Gehäuse, Lampe, Leuchte, Ampelelement, Möbelstück oder Möbelement, Element eines Haushaltsgeräts, Gestell, Profil, Formteil komplizierter Geometrie, Leitplanken-, Heizkörper- oder Zaunelement, Stoßstange, Teil aus oder mit mindestens einem Rohr oder/und einem Profil, Fenster-, Tür- oder Fahrradrahmen oder als Kleinteil wie z.B. eine Schraube, eine Mutter, ein Flansch, eine Feder oder ein Brillengestell.
20
25

Der erfindungsgemäß hergestellte Korrosionsschutzüberzug kann insbesondere verwendet werden als Schutzbeschichtung beim Umformen oder/und Fügen, als Korrosionsschutz von Flächen bzw. im Kanten-, Naht- oder/und Schweißnahtbereich, als Schutz anstelle einer Hohlraumversiegelung oder/und einer Nahtabdichtung, insbesondere für den Fahrzeugbau oder Flugzeugbau.

Es wurde außerdem unerwartet festgestellt, dass über die Kombination von verschiedenen Bindemitteln sowohl eine hohe Flexibilität, als auch gleichzeitig eine hohe Chemikalienbeständigkeit erreicht werden kann, die der fachkundigen Anmelderin weder aus der Praxis, noch aus der Literatur bekannt ist.

Darüber hinaus war es überraschend, dass es möglich ist, über die Auswahl der Photoinitiatoren für die kationische bzw. radikalische Vernetzung und der Monomere eine für diese organischen Beschichtungen sehr hohe Reaktivität eingestellt werden kann.

Weiterhin wurde überraschenderweise festgestellt, dass das für extrem hohe Korrosionsbeständigkeit günstige Verhältnis der organischen zu den anorganischen Korrosionsinhibitoren in der Korrosionsschutzzusammensetzung nicht wie erwartet im Bereich von etwa 1 : 1 zu etwa 2,5 : 1 lag, sondern im Bereich von 1 : 8 bis 1 : 20.

Die erfindungsgemäß beschichteten Stahlbleche, insbesondere solche, die am Band hergestellt worden waren, eigneten sich hervorragend, um zusammen mit dem dünnen erfindungsgemäßen Korrosionsschutzüberzug fehlerfrei z.B. zu Wellblech einschließlich der U-förmigen Abkantung am Rand des Wellblechs umgeformt werden zu können.

Der Gegenstand der vorliegenden Anmeldung betrifft auch organische Korrosionsschutzüberzüge im allgemeinen auf metallischen Substraten, wobei die Überzüge eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm und eine Chemikalienbeständigkeit aufweisen von mehr als 100 MEK-Zyklen, ermittelt
5 im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton.

Diese Chemikalienbeständigkeit wird insbesondere erreicht bei einer Elastizität und Haftfestigkeit ermittelt bei der Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck von mindestens 6 mm.

Beispiele:

10 Im folgenden werden einzelne ausgewählte Ausführungsformen beispielhaft beschrieben.

Es wurden vorwiegend Bindemittel eingesetzt, die in Form von Gemischen vorlagen. Zuerst wurden Bindemittel, Monomere, Korrosionsinhibitoren, Photoinitiatoren und Additive entsprechend den Beispielen in Tabelle 1 zusammen-
15 sammengemischt. In den Beispielen (siehe Tabelle 1) dienen 1.a, 1.b und 1.d als Basispolymere, 1.c als Elastifizierungsharz, 1.e als Härter für die chemische Nachvernetzung, 2.a und 2.b als mono-funktionelle Monomere, 2.c bis 2.i als di- bzw. multi-funktionelle Monomere bzw. 3.a als Haftvermittler, 3.b und 3.c als Gleitmittel, 3.d als Benetzungsmittel oder/und 3.e als Co-
20 Initiator zur Steigerung der Reaktivität. Der dabei anfänglich zugesetzte Anteil der Monomere betrug jeweils nur 85 bis 90 Gew.-% der in Tabelle 1 genannten Gehalte. Dann wurden die Gemische in einer Perlmühle gemahlen. Die bereits feinteilig vorliegenden Feststoffe wurden dabei auf eine Feinheit von kleiner 10 µm gemahlen. Daraufhin wurden die restlichen Monomere (10
25 bis 15 Gew.-% des Gesamtmonomergehalts) zugesetzt. Schließlich wurde der Ansatz schnell gerührt und danach auf 40 µm gesiebt, um ggf. erfolgte Antrocknungen und Agglomerate zu entfernen. Der Wassergehalt betrug je Ansatz etwa 0,1 Gew.-% bzw. bis zu etwa 0,2 Gew.-%. Der Gehalt an orga-

nischem Lösemittel betrug 0 bzw. 0,05 Gew.-%. Eine ggf. gewünschte chemische Nachvernetzung wurde durch Erhitzen auf eine Temperatur von 140 °C PMT ausgelöst.

Für die Beispiele der Tabelle 1 wurden feuerverzinkte Stahlbleche von 0,3
5 mm Dicke verwendet, die nicht mit einer Vorbehandlungsschicht versehen waren. Das erfindungsgemäße Beschichtungsgemisch wurde durch Rakeln und am Laborcoater oder durch Spritzen in einer Naßfilmdicke von 7 bis 9 µm aufgetragen. Für das Spritzen wurde ein Düsendurchmesser von maximal 1 mm genutzt. Eine Trocknung der beschichteten Bleche war nicht erforderlich, da praktisch kein Lösemittel enthalten war. Der polymere Überzug
10 wurde bei Raumtemperatur zweimal direkt nacheinander mit einer Hg-dotierten UV-Lampe im Wellenlängenbereich zwischen 200 und 300 nm bei einer Leistung von 120 W/cm bei 5 m/min Bandgeschwindigkeit ausgehärtet, wobei eine Bestrahlung von ca. 15 cm in Bandrichtung erfolgte. Die so her-
15 gestellten Trockenfilme hatten eine Filmdicke im Bereich von 7,6 bis 8,4 µm.

Die Elastifizierungsharze lagen vorteilhafterweise bereits vorgelöst in IBOA oder/und IBOMA vor, wodurch eine sehr hohe Reißdehnung erzielt werden konnte. Die Reißdehnung wurde nach DIN 53504 an freien organischen gehärteten Filmen in einer Zuprüfmaschine eingespannt, gedehnt und bei
20 Raumtemperatur gerissen, wobei die Dehnung im Augenblick des Reißens in % der Ausgangslänge gemessen wurde: Hierbei ergaben sich sogar Werte von mindestens 300 %, wenn zu dem vorgelösten Elastifizierungsharz nur ein Photoinitiator zugesetzt wurde und wenn dieses Gemisch aufgetragen und gehärtet wurde.

25 Die Zusammensetzung der erfindungsgemäßen Beschichtungsgemische wird in Tabelle 1 aufgeführt, die Viskositäten und die Eigenschaften der Beschichtungen finden sich in Tabelle 2. Bei diesen Versuchen wurden Varianten ohne, als auch eine mit einer zusätzlichen nachvernetzenden Verbin-

5 dung getestet. Bei Parallelversuchen wurde auf gleichartig hergestellte Bleche zusätzlich ein industrieller Standard-Einbrennlack aufgebracht und eingebrannt, um einen Zweischichtaufbau zu prüfen; hierbei ergaben sich jedoch im Vergleich zu dem einfachen Lackaufbau keine signifikant anderen Ergebnisse als erwartet, weshalb die zugehörigen Eigenschaften auch nicht separat aufgeführt werden. Aber der Korrosionsschutz wurde durch den höheren Lackschichtaufbau erwartungsgemäß verbessert und teilweise die Flexibilität oder/und Elastizität geringfügig verschlechtert.

10 Bei Vorversuchen zeigte sich, dass die Beschichtungen allein auf Basis von Epoxyacrylat in einer Eigenschaft relativ schlechte Ergebnisse erbrachten, weil sich die Beschichtung teilweise abgelöst hatte und weil die Beschichtung keine ausreichende Flexibilität aufwies. Gute Ergebnisse hatten sich auf der Basis von Gemischen mit einem Anteil an Epoxyacrylat deutlich kleiner 50 Gew.-% ergeben, insbesondere bei der Korrosionsbeständigkeit sogar sehr gute. Epoxyacrylat kann den polymeren Überzug sehr hart gestalten. Auch die Versuche mit einem etwas höheren Gehalt an organischem Lösemittel führten zu weniger guten Ergebnissen. Besonders bewährt hatten sich Proben auf der Basis von Polyesterurethanacrylat mit aliphatischem Urethanacrylat oder Gemische enthaltend mindestens zwei modifizierte Polyesterurethanacrylate. Der Gehalt an Bindemitteln auf Basis von mindestens 20 einem Polyesterurethanacrylat, mindestens einem modifizierten Polyesterurethanacrylat oder/und mindestens einem Urethanacrylat beträgt vorzugsweise 25 bis 37 Gew.-%, besonders bevorzugt 27 bis 35 Gew.-%, insbesondere mindestens 28 Gew.-% bzw. insbesondere bis zu 34 Gew.-%. Der Gehalt an radikalischen Bindemitteln einschließlich chemischen Nachvernetzern beträgt 25 vorzugsweise 25 bis 41 Gew.-%, besonders bevorzugt 27 bis 39 Gew.-%, insbesondere mindestens 28 Gew.-% bzw. insbesondere bis zu 37 Gew.-%.

Die Flexibilität wurde einerseits bestimmt über einen T-Bend-Test z.B. von $\leq T4$ nach ECCA-Standard T7 (European Coil Coating Association 1985): Es

- wurden Blechstreifen bei einer Breite von maximal 60 mm mit einer Druckluftabkantpresse der Wilhelm Jonescheit Maschinenfabrik abgekantet. Hierbei bezeichnet T1 die einfache Dicke, T2 die zweifache Dicke usw. des verwendeten Blechstreifens als Maß für den Durchmesser und den Abstand der
- 5 U-förmig mit parallelen Flächen umgebogenen Blechstreifen, wobei je nach Flexibilität des Decklackfilms bei decklackierten Blechen z.B. bei T1 bis T4 bei einem Biegeradius z.B. von $(T1)/2$ bei Blechen ohne Decklack eingestellt wird und wobei mit z.B. T1 das kleinste Maß der Umbiegung angegeben wird, bei der trotz Bekleben z.B. mit Tesafilm® Nr. 4104 im Bereich der Um-
- 10 bieugung und bei jeweils anschließendem Abziehen des Tesafilms keine mit bloßem Auge sichtbare Beschädigung auftritt. Zur Kontrastverstärkung wurde zuvor eine Kupfersulfatlösung aufgebracht. Wenn hierbei keine sichtbare Verfärbung der Oberfläche auf, ist davon auszugehen, dass die Oberfläche nicht beschädigt ist.
- 15 Andererseits wurde die Elastizität, Flexibilität und Haftfestigkeit über eine Kugelschlagprüfung als Impact Test nach DIN EN ISO 6272 mit Modell 304 einschließlich Fallrohr der Fa. Erichsen mit einer 1 kg-Kugel und mit zusätzlichem 1 kg-Zusatzgewicht über 1 m Fallhöhe geprüft. Die dabei getroffenen erfindungsgemäß beschichteten Bleche blieben bei Prüfung mit bloßem Au-
- 20 ge meistens beschädigungsfrei. Es wurde im „direct impact test“ mit der Primer-beschichteten Seite nach oben gearbeitet, jedoch ohne Gitterschnitt-raster.

- Es wurde eine extrem hohe Flexibilität erzielt durch Auswahl geeigneter reaktiverer Bindemittel und Monomere, so dass bei einer Trockenfilmdicke von
- 25 8 µm sogar T-Bend-Test-Werte von $\leq T1$ und sogar von T0 erzielt wurden, wo bei ähnlichen anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtenden Bindemittelsystemen wie bei einem UV-Kantenschutzlack bisher nur Werte von T3 erreicht wurden.

Die Gleit- und Umformeigenschaften wurden ermittelt als Näpfchentiefung nach Erichsen. Es wurde mit einem Näpfchenzuggerät Modell 142-20 der Fa. Erichsen mit 33 mm Stempeldurchmesser bei einer Preßgeschwindigkeit von 750 mm/min an Ronden von 60 mm Durchmesser aus erfindungsgemäß beschichteten Blechen geprüft. Hierbei wurde bestimmt, ob die verformten Bleche frei von Abrieb und Riefen sind, wobei dies auch als Maß der Einwirkung bei Rollformvorgängen dient.

Die Gleit- und Umformeigenschaften erwiesen sich im Vergleich zu konventionellen Primer-Beschichtungen als überraschend gut.

Die Elastizität und Haftfestigkeit wurde außerdem an erfindungsgemäß beschichteten Blechen mit der Erichsen-Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck mit einer Kugel von 20 mm Durchmesser und mit einem Gerät vom Typ 202-C der Fa. Erichsen bestimmt, bei dem die Kugel mit einer Geschwindigkeit von 0,1 bis 0,3 mm/sec in die unbeschichtete Rückseite des einseitig erfindungsgemäß beschichteten Bleches gedrückt wurde. Hierbei wurde kein Gitterschnitttraster verwendet. Die verformten Bleche sollen keine Risse und kein Ablösen der Beschichtung zeigen; gemessen wird hierbei die Eindringtiefe in mm bis zum Beginn der Bildung ersten Fehlstellen wie z.B. Ablösungen oder Rissen, die mit bloßem Auge sichtbar sind. Geprüft wurde bei Blechdicken von 0,75 mm. Darüber hinaus kann bei Bedarf an den verformten Partien mit einem aufgeklebten und danach abgerissenen Tesafilmstreifens die Haftfestigkeit und Freiheit von Ablösungen und Rissen noch einmal geprüft werden. Je größer die Tiefungswerte sind, desto besser sind Elastizität und Haftfestigkeit.

Die ermittelte Elastizität ist teilweise deutlich besser als bei herkömmlichen Primer-Beschichtungen.

Die Korrosionsbeständigkeit wurde an erfindungsgemäß beschichteten Blechen im Salzsprühtest nach DIN 50021 einerseits über die Fläche der erfindungsgemäß beschichteten Bleche, andererseits an geritzten erfindungsgemäß beschichteten Blechen über die Unterwanderung am Ritz nach unterschiedlich langen Prüfzeiten bestimmt.

Es ergab sich ein außerordentlich hoher Korrosionsschutz für lackartige Beschichtungen mit einer Trockenfilmdicke von 8 µm. Solche Werte wurden nach Kenntnis der Anmelderin mit einem Lack oder lackähnlichen Material zuvor bisher noch nie erreicht: Denn nach mehr als 200 Stunden Salzsprühtest hatten sich noch keine signifikanten Korrosionserscheinungen bei den erfindungsgemäßen Beispielen B1 bis B10 angedeutet, nach 150 h bzw. 300 h jedoch gar keine Spuren. Die Norm wurde von einzelnen Proben auch nach mehr als 400 h erfüllt, da selbst über diese Zeit noch keine Blasen entstanden. Die Unterwanderung am Ritz betrug nach 150 h bzw. 350 h an erfindungsgemäß beschichteten Blechen nur 1 bis 2 mm, wo sonst üblicherweise 4 bis 10 mm Unterwanderung ermittelt werden. Bei einigen Proben wurden sogar 400 h am Ritz erfolgreich überstanden.

Die Haftung wurde im Gitterschnitt-Test nach DIN EN 2409 geprüft. Bei den erfindungsgemäßen Beispielen wurden Werte, außer bei den Beispielen B14 und B15, Werte kleiner Gt 2, oft sogar von Gt 0 ermittelt. Konventionelle Primer-Beschichtungen, die direkt auf eine metallische Oberfläche ohne Vorbehandlungsschicht aufgebracht werden, zeigen praktisch immer Werte von Gt4 oder Gt5, wobei die Werte von Gt0 bis Gt5 reichen und Gt5 der schlechteste ist.

Bezüglich der Haftung zum metallischen Substrat wurden beim T-Bend-Test jetzt nach Kenntnis der Anmelderin erstmals Werte von T0 sogar ohne Anwesenheit einer Vorbehandlungsschicht mit einem anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtenden Bindemittelsystem erzielt. Eine derart hohe

Haftung, erzielt durch die Anbindungseigenschaften der Polymere und haftungsvermittelnder Additive, erscheint jedoch sinnvoll und in manchen Fällen sogar notwendig, wenn die erfindungsgemäße Korrosionsschutzzusammensetzung als Pretreatment-Primer direkt auf dem metallischen Untergrund
5 aufgebracht wird.

Der erfindungsgemäße Korrosionsschutzüberzug war, was keineswegs selbstverständlich ist, sehr gut überlackierbar und zeigte eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit, wobei die hohe Qualität auch über die Auswahl der Harze und ihre Vernetzung erreicht wurde. Die Überlackierbarkeit ließ
10 sich mit den gleichen Maßnahmen verbessern, mit denen die Haftung verbessert wurde.

Der erfindungsgemäße Korrosionsschutzüberzug erwies sich auch über die Alterung des Bindemittelsystems praktisch nicht versprödnend, anders als wässrige UV-Systeme, bei denen eine Versprödung einerseits nach einer
15 Zeit über 2 bis 3 Tage der Härtung nach der UV-Bestrahlung bzw. über die Jahre danach bei der Langzeitalterung deutlich beobachtet werden kann. Bisher wurden noch keine so versprödungsarmen anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtenden Bindemittelsysteme bei einem 100%-System (lackartiges System mit keinem oder nur geringem Gehalt an Wasser oder/und Lösemitteln(n)) nach Kenntnis der Anmelderin bekannt. Die Versprödungsneigung wurde an erfindungsgemäß beschichteten und gehärteten Blechen jeweils durch T-Bend-Test als Flexibilitätstest nach ECCA-Standard T7 vor und nach zusätzlichen zehnmaligen UV-Bestrahlungen bei etwa 340 nm Wellenlänge und bei einer Leuchtdichte von jeweils etwa 600
20 mJ/cm² nach 2 Tagen nach Applikation nach Applikation ermittelt. Wenn nach der zusätzlichen fünfmaligen UV-Bestrahlung die T-Bend-Test-Werte unverändert sind im Vergleich zu den T-Bend-Test-Werte vor dieser zusätzlichen Bestrahlungen, ist die Versprödungsneigung gering oder nicht nachweisbar, bei Verwendung von zusätzlich achtmaligen Bestrahlungen außer-

gewöhnlich gering oder nicht nachweisbar. Hierbei wird davon ausgegangen, dass der Film zuvor bereits ausreichend gehärtet war, so dass eine Versprödung oder Überhärtung simuliert werden kann. Eine ausreichende Vernetzung konnte durch geeignete Auswahl der Monomere, Oligomere oder/und Polymere sowie der geeigneten Initiatoren bzw. ihrer eingesetzten Mengen sichergestellt werden. Es erfolgt daher keine messbare Nachhärtung und keine messbare Versprödung. In den Tabellen 2 und 3 werden die Eigenschaften nach 10 zusätzlichen Bestrahlungen angeführt. Risse sind dabei ein Anzeichen dafür, dass bereits ohne eine zusätzliche Bestrahlung eine vergleichsweise sehr hohe Vernetzung erzielt wurde.

Der erfindungsgemäße Korrosionsschutzüberzug erwies sich auch sofort nach Applikation und ausreichender Vernetzung der Korrosionsschutzzusammensetzung auf einem Band als nichtklebend (tack-free).

Die Chemikalienbeständigkeit wurde im MEK-Test mit Methyl-Ethyl-Keton-Lösemittel nach ECCA-Standard T11 bestimmt. Es wurde durch ständiges regelmäßiges Wischen mit Watte bei einem Auflagegewicht von etwa 40 g Belastung über 25 cm Länge der Oberfläche des Korrosionsschutzüberzugs nach Standard ECCA T11 über mehr als 30 Zyklen (=Doppelhüben) geprüft, wieviele Zyklen vom erfindungsgemäßen Korrosionsschutzüberzug ausgehalten werden, ohne seine Oberfläche bei Prüfung mit bloßem Auge sichtbar zu beschädigen.

Die Reaktivität des erfindungsgemäßen Bindemittelsystems konnte drastisch erhöht werden, insbesondere durch die Auswahl der Photoinitiatoren – insbesondere nach ihrer Reaktivität, reaktiveren Bindemittel und des Zusetzens von tertiärem Amin, wobei bevorzugt Bindemittel ausgewählt wurden, die bei ausreichender Vernetzung bereits in einer Trockenfilmdicke von 8 µm eine MEK-Beständigkeit größer 40 Zyklen aufweisen; in den Versuchen wurde jedoch sogar eine MEK-Beständigkeit von bis zu 132 Zyklen erreicht. Dar-

über hinaus wurden bei langsamerer Bandgeschwindigkeit und alternativ bei höherer Zahl an UV-Lampen, die bei gleicher Schichtdicke auch zu einer längeren UV-Aushärtung führte, MEK-Zyklenzahlen von 106, 110, 119, 123 und 132 erzielt. Beim MEK-Test ist darauf zu achten, dass alle Prüfbedin-
5 gungen konstant gehalten werden, insbesondere die Bedingungen des Wischens.

Die Wasserbeständigkeit wurde im Kondenswasser-Wechselklima-Test nach DIN 50017 über 400 h geprüft. Hierbei wurden die erfindungsgemäß beschichteten Bleche in entionisiertem Wasser unbewegt gelagert. Bei aus-
10 reichender Abstimmung der Korrosionsschutzzusammensetzung und der verfahrenstechnischen Bedingungen konnten vielfach nach 400 h im Test blasenfreie, mit bloßem Auge unbeschädigte Korrosionsschutzüberzüge erhalten werden. Einzelne Proben konnten diesen Test über 500 h bzw. sogar über 600 h erfolgreich durchstehen.

15 In einer weiteren Versuchsreihe wurde die erfindungsgemäße Zusammensetzung ausgehend von der Zusammensetzung von Beispiel B 14 der Tabelle 1 weiter variiert (siehe hierzu Tabelle 4):

Bei den Beispielen B 25 bis B 29 wurde ein anderes, hinsichtlich der Reaktivität verbessertes modifiziertes Polyurethanacrylat anstelle von dem bisher
20 eingesetzten nicht-modifizierten Polyurethanacrylat zugesetzt. Bei den Beispielen B 26 bis B 29 wurde dieser Gehalt noch ein wenig erhöht und der Anteil an Isobornylmethacrylat entsprechend verringert. Bei den Beispielen B 27 bis B 29 wurde zusätzlich Benzophenon durch ein noch reaktiveres Gemisch auf Basis von Alkylbenzoylformat ersetzt. Bei den Beispielen B 28 und
25 B 29 wurde dieser Gehalt noch geringfügig erhöht. Beim Beispiel B 29 wurde zusätzlich noch Polypropylenwachs zugegeben. Im übrigen waren die Herstellbedingungen der beschichteten Substrate weitestgehend mit denen der zuvor beschriebenen Beispiele identisch. Es wird erwartet, dass ähnliche

Verfahrensänderungen wie hier beschrieben auch aufbauend auf den übrigen Vergleichsbeispielen zumindest teilweise zu den erfindungsgemäßen Überzügen führen wird und MEK-Werte bis ca. 150 Zyklen ergeben wird.

3.a. Acryl-modif. Phosphorsäure- teilester	12	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
3.b. Acrylat-funktionelles Polydi- methylsiloxan	0,9	1	0,9	1	1	0,7	1	1	1	1	1	1	1	1
3.c. PTFE-Wachs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.d. Sojalecithinöl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.e. tertiäres Amin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrosionsinhibitoren														
4.a. (Benzithiazol-2-ylthio)- Bernsteinsäurederivat	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5
4.b. 4-oxo-4-tolylbutansäure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
4.c. Ca-modifiziertes Silicatpigment	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-
Photoinitiatoren														
5.a. 1-Hydroxy-cyclohexyl- phenylketon	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5.b. 1-Hydroxy-cyclohexyl- phenylketon und Benzophenon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.c. Benzophenon	-	4	-	4	4	4	4	-	4	4	4	4	-	-
5.d. Hydroxyphenonderivat	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2
Beispiele	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8	B 9	B 10	B 11	B 12	B 11	B 12

Beispiele	B 13	B 14	B 15	B 16	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24
radikalische Bindemittel bzw. chemische Nachvernetzer												
1.a. Polyesterurethanacrylat	16,5	16	18	16	16	16	17	17	17	17	17	17
1.b. modif. Polyesterurethanacrylat	12	12	15	12	12	12	12	12	11	11	11	11
1.c. unges. aliph. Urethanacrylat	4	4	5	6	4	4	4	5	4	4	4	4
1.d. aromatisches Epoxydacylat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.e. HDI-Isocyanat, verkapt	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reaktivverdünner												
2.a. Isobornylacrylat	16,1	23,5	22,5	17,5	16	16	19,5	34,5	18	18	18	18
2.b. Isobornylmethacrylat	18	18	15	18	2	2	16	-	2	2	2	2
2.c. 2-Ethylhexylacrylat	-	-	5	-	-	-	-	-	18	-	-	-
2.d. Dipropylenglycoldiacrylat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
2.e. Tripropylenglycoldiacrylat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-
2.f. Hexandioldiacrylat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
2.g. Trimethylolpropanformalacrylat	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-	-
2.h. Trimethylolpropantriacylat	-	-	-	-	-	19,5	-	-	-	-	-	-
Additive												

3.a. Acryl-modif. Phosphorsäure- tell ester	12,5	8	-	13	13	13	12	12	12	12	12	12
3.b. Acrylat-funktionelles Polydi- methylsiloxan	0,9	-	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1
3.c. PTFE-Wachs	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
3.d. Sojalecithinöl	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.e. Tertiäres Amin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrosionsinhibitoren												
4.a. (Benzithiazol-2-ylthio)- Bernsteinsäurederivat	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
4.b. 4-oxo-4-tolylbutansäure	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.c. Ca-modifiziertes Silicatpigment	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Photoinitiatoren												
5.a. 1-Hydroxy-cyclohexyl- phenylketon	-	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5.b. 1-Hydroxy-cyclohexyl- phenylketon und Benzophenon	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.c. Benzophenon	-	4	2	-	-	-	4	2	-	-	-	4
5.d. Hydroxyphenonderivat	-	-	2	2	2	2	-	2	2	2	2	-
Beispiele	B 13	B 14	B 15	B 16	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24

Tabelle 2: Eigenschaften der erfindungsgemäßen Überzüge bei 8 µm Trockenfilmdicke – ohne Vorbehandlungsschicht

Eigenschaften	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7	B 8
Viskositätsbereich bei Raumtemperatur in mPa·s	850	850	850	850	850	850	850	850
Flexibilität durch T-Bend-Test nach ECCA T7	T0	T0	T0	T0	T0	T0	T3	T3
Hafteigenschaft des Überzugs auf dem Untergrund nach DIN EN ISO 2409	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0
Tiefziehfähigkeit durch Näpfchenzug	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	Abrieb	Abrieb
Elastizität des Überzugs in mm: Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck	9	9	9	8,5	8,5	8,5	6	6,5
Kugelschlagprüfung mit 2 kg-Kugel über 1 m Fallhöhe nach DIN EN ISO 6272	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	Risse	Risse
Salzprüftest nach DIN 50021 SS, Flachprobe nach 150 h bzw. in gleicher Weise nach 350 h	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Salzprüftest nach DIN 50021 SS, Unterwanderung am Ritz nach 150 h ≤ 2 mm bzw. in gleicher Weise nach 350 h	Blasen	i.O.	Blasen	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
	> 3 mm	i.O.	> 3 mm	i.O.	i.O.	i.O.	> 2 mm	i.O.

[illegible]

Eigenschaften	B 9	B 10	B 11	B 12	B 13	B 14	B 15	B 16
Viskositätsbereich bei Raumtemperatur in mPa·s	850	1050	850	850	850	850	1100	900
Flexibilität durch T-Bend-Test nach ECCA T7	T0	T2	T0-1	T0-1	T0-1	T2-3	T5	T0
Hafffestigkeit des Überzugs auf dem Untergrund nach DIN EN ISO 2409	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 3	Gt 5	Gt 0
Tiefzähfähigkeit durch Näpfchenzug	i.O.	Abrieb	i.O.	i.O.	i.O.	Abrieb	viel Abrieb	i.O.
Elastizität des Überzugs in mm: Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck	9	7	8	8,5	9	7	5	7,5
Kugelschlagprüfung mit 2 kg-Kugel über 1 m Fallhöhe nach DIN EN ISO 6272	i.O.	Risse	i.O.	i.O.	i.O.	vermehrt Risse	viele Risse Abplatzgn.	i.O.
Salzprüfertest nach DIN 50021 SS, Flachprobe nach 150 h bzw. in gleicher Weise nach 350 h	i.O.	i.O.	i.O.	Blasen	i.O.	i.O.	Blasen	i.O.
Salzprüfertest nach DIN 50021 SS, Unterwanderung am Ritz nach 150 h ≤ 2 mm bzw. in gleicher Weise nach 350 h	i.O.	i.O.	Blasen	Korrosion	Blasen	Blasen	Korrosion	i.O.
	i.O.	i.O.	i.O.	Korrosion	> 2 mm	> 2 mm	Korrosion	i.O.
	i.O.	i.O.	> 2 mm	Korrosion	> 3 mm	> 3 mm	Korrosion	i.O.
Chemikalienbeständigkeit MEK-Test nach ECCA T11 in Zyklen	70	75	70	70	80	60	40	80

Eigenschaften	B 17	B 18	B 19	B 20	B 21	B 22	B 23	B 24
Viskositätsbereich bei Raumtemperatur in mPa·s	1100	1100	850	850	850	950	1000	1000
Flexibilität durch T-Bend-Test nach ECCA T7	T2	T3	T0	T1-2	T2-3	T2-3	T3-4	T3-4
Haffestigkeit des Überzugs auf dem Untergrund nach DIN EN ISO 2409	Gt 1	Gt 1	Gt 0	Gt 0	Gt 1-2	Gt 1-2	Gt 1-2	Gt 1-2
Tiefziehfähigkeit durch Näpfchenzug	Abrieb	Abrieb	i.O.	i.O.	Abrieb	Abrieb	Abrieb	Abrieb
Elastizität des Überzugs in mm: Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck	5-6	5-6	8	6-7	5-6	5-6	5-6	5-6
Kugelschlagprüfung mit 2 kg-Kugel über 1 m Fallhöhe nach DIN EN ISO 6272	vermehrt Risse	vermehrt Risse	i.O.	i.O.	vermehrt Risse	vermehrt Risse	vermehrt Risse	vermehrt Risse
Salzprüfertest nach DIN 50021 SS, Flachprobe nach 150 h bzw. in gleicher Weise nach 350 h	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Salzprüfertest nach DIN 50021 SS, Unterwanderung am Ritz nach 150 h ≤ 2 mm bzw. in gleicher Weise nach 350 h	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Chemikalienbeständigkeit MEK-Test nach ECCA T11 in Zyklen	> 2 mm	> 2 mm	i.O.	> 2 mm	> 2 mm	> 2 mm	> 2 mm	> 2 mm
	75	75	60	60	60	60	60	60

Tabelle 3: Eigenschaften der erfindungsgemäßen Überzüge bei 8 µm Trockenfilmdicke, für vier Beispiele links zusätzlich auf einer Vorbehandlungsschicht bzw. rechts statt dessen mit einer Decklacksschicht unter sonst jeweils gleichen Bedingungen wie in den vorigen Tabellen

Eigenschaften	B 1	B 2	B 3	B 4	B 1	B 2	B 3	B 4
Unterschiede zu den bisherigen Beispielen	zusätzlich auf chromfreier Vorbehandlungsschicht auf Basis einer Zusammensetzung mit Fluorid und Phosphat, ohne Decklack				ohne Vorbehandlungsschicht, zusätzlich mit Decklacksschicht mit 30 µm Trockenfilmdicke eines thermisch vernetzendem Einbrennlacks, 20 min 160 °C			
Flexibilität durch T-Bend-Test nach ECCA T7	≤T1	≤T1	≤T1	≤T1	T2	≤T2	≤T3	≤T3
Haftfestigkeit des Überzugs auf dem Untergrund nach DIN EN ISO 2409	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0	Gt 0
Tiefziehfähigkeit durch Näpfchenzug	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	-	-	-	-
Elastizität des Überzugs in mm: Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck	8,5	8,5	8,5	8	7,5	8	7	7
Kugelschlagprüfung mit 2 kg-Kugel über 1 m Fallhöhe nach DIN EN ISO 6272	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Salzprüfetest nach DIN 50021 SS, Flachprobe nach 200 h bzw. in gleicher Weise nach 500 h	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	-	-	-	-
	Blasen	i.O.	Blasen	i.O.	-	-	-	-

Salzsprühtest nach DIN 50021 SS, Flachprobe nach 500 h bzw. in gleicher Weise nach 1000 h	-	-	-	-
	-	-	-	i.O.
	-	-	-	i.O.
Salzsprühtest nach DIN 50021 SS, Unterwanderung am Ritz nach 200 h ≤ 2 mm bzw. in glei- cher Weise nach 400 h	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
> 2 mm	i.O.	> 2 mm	i.O.	-
	-	-	-	i.O.
Salzsprühtest nach DIN 50021 SS, Unterwanderung am Ritz nach 400 h ≤ 2 mm bzw. in glei- cher Weise nach 800 h	-	-	-	i.O.
	-	-	-	i.O.
Chemikalienbeständigkeit MEK-Test nach ECCA T11 in Zyklen	70	100	80	60
Wasserbeständigkeit nach 400 h nach ISO 6270	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.
Alterung n. 2 Tagen im T-Bend-Test n. 10 zus. Bestrahlungen	i.O.	i.O.	i.O.	Risse
Überlackierbarkeit, visuelle Beurteilung	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.

Tabelle 4: Eigenschaften der Beschichtungen, die bei der weiteren Versuchsreihe hergestellt wurden.

Beispiel	B 25	B 26	B 27	B 28	B 29
Chemikalienbeständigkeit MEK-Test nach ECCA T11 in Zyklen	106	110	119	123	132
Elastizität des Überzugs in mm: Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck, Blech- dicke 0,75 mm	8	8	7	8	9
Tiefziehfähigkeit durch Näpfchenzug	i.O., kein Abrieb	wenig Ab- rieb	Abrieb	wenig Ab- rieb	i.O., kein Abrieb
Überlackierbarkeit, visu- elle Prüfung	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.	i.O.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen von metallischen Substraten, insbesondere von Teilen, Profilen oder/und Bändern, vorzugsweise solchen auf Basis von Aluminium, Magnesium oder/und Stahl, die gegebenenfalls mit mindestens einer metallischen Beschichtung wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink-haltigen Legierungsschicht vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass
- 5 die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Dispersion oder Lösung ist, die mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren mit einem Gesamtgehalt im Bereich von 50 bis 95 Gew.-% enthält, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind,
- 10 wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem mono-funktionellen Monomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% enthalten ist,
- wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung außerdem mindestens einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthält, falls
- 15 keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird,
- sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew.-%,
- gegebenenfalls jeweils mindestens einen weiteren, organischen oder/und anorganischen Korrosionsinhibitor mit einem Gesamtgehalt im Bereich von 0,1 bis 12 Gew.-%,
- 20 gegebenenfalls mindestens einen Härter für eine chemische Nachvernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 8 Gew.-%,
- gegebenenfalls bis zu 35 Gew.-% Additiv(e)
- und gegebenenfalls Wasser oder/und mindestens ein organisches
- 25 Lösemittel in einem Gesamtgehalt von 0,01 bis zu 5 Gew.-% enthält,
- 30

jeweils bezogen auf die Feststoffgehalte in Gew.-%,

- wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung auf die metallischen Oberflächen in einer Naßfilmdicke im Bereich von 0,5 bis 25 µm aufgebracht wird, gegebenenfalls getrocknet wird und danach zu einem Korrosionsschutzüberzug anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärtet wird, wobei der Korrosionsschutzüberzug eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm und eine Chemikalienbeständigkeit von mehr als 20 MEK-Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton aufweist.
- 10 2. Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen von metallischen Substraten, insbesondere von Teilen, Profilen oder/und Bändern, vorzugsweise solchen auf Basis von Aluminium, Magnesium oder/und Stahl, die gegebenenfalls mit mindestens einer metallischen Beschichtung wie z.B. einer Zinkschicht oder mit mindestens einer Zink-haltigen Legierungsschicht
- 15 vorbeschichtet sind, mit einer organischen, anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbaren Korrosionsschutzzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Beschichtung mit einer ersten organischen Korrosionsschutzzusammensetzung keine Vorbehandlungsschicht wie z.B. auf Basis von Chromat, Phosphat, Komplexfluorid, Silan
- 20 oder/und Siloxan auf die metallischen Oberflächen aufgebracht wird, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung eine Dispersion oder Lösung ist, die direkt auf die metallischen Oberflächen in einer Naßfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 25 µm aufgebracht, gegebenenfalls getrocknet und danach zu einem Korrosionsschutzüberzug anionisch, kationisch
- 25 oder/und radikalisch gehärtet wird, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, wobei der Korrosionsschutzüberzug vorzugsweise eine Flexibilität und Haftfestigkeit von $\leq T3$ erreicht, bestimmt über einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7 an 8 µm dick organisch beschichteten, feuerzink-vorbeschichteten Stahlblechen von 0,3 mm Dicke.
- 30

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren
5 zugesetzt werden, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind, wobei der Gehalt an Monomeren im Bereich von 0 bis 60 Gew.-%, der Gehalt an Oligomeren im Bereich von 0 bis 60 Gew.-% und der Gehalt an Polymeren im Bereich von 10 bis 70 Gew.-% liegt, wobei einerseits zumindest ein Monomer oder/und zumindest ein
10 Oligomer sowie andererseits zumindest ein Polymer anwesend ist.
4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung Monomere oder/und Oligomere zugesetzt werden auf Basis von ungesättigten, ggf. a-
15 liphatischen oder/und aromatischen Verbindungen wie z.B. ungesättigte aliphatische Acrylate.
5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein
20 anionisch, kationisch oder/und radikalisch polymerisierbares Monomer oder/und Oligomer zugesetzt wird ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Acrylat, Methacrylat, Polyester oder/und Polyurethan, vorzugsweise solche auf Basis von Benzyl, Butyl, Diolen, Diacrylat, Ethyl, Formalacrylat, Glycol, Hexyl, Isobornyl, Methyl, Propyl o-
25 der/und Styrol.
6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein
30 anionisch, kationisch oder/und radikalisch polymerisierbares Monomer oder/und Oligomer zugesetzt wird ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen von Butandiol diacrylat, Diethylenglycoldiacrylat, Dipropy-

- lenglycoldiacrylat, 2-Ethylhexylacrylat, Hexandioldicylacrylat, Hydroxypropylmethacrylat, Isobornylacrylat, Isobornylmethacrylat, Polyethylendiacylat, Triethylolpropanformalacrylat, Trimethylpropantriacylat, Trimethylolpropanformalacrylat, Triethylolpropanacrylat, Trimethylolpropanacrylat und Tripropylenglycoldiacrylat.
- 5
7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung zusätzlich mindestens ein Elastifizierungsharz oder/und mindestens ein modifiziertes
- 10 Elastifizierungsharz zugesetzt wird, insbesondere mindestens eines auf Basis von ungesättigten aliphatischen Polymeren wie z.B. solchen auf Basis von Acrylat, Methacrylat, Polyester oder/und Polyurethan.
8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung zusätzlich mindestens ein haftungsvermittelndes Polymer zugesetzt wird, insbesondere mindestens eines auf Basis von Phosphorsäureestern wie z.B. solchen mit Polymeren auf Basis von Acrylat, Epoxid, Methacrylat, Polyester, Polyurethan oder/und deren Mischpolymerisaten.
- 15
- 20
9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein Basis-Polymer zugesetzt wird auf Basis von Acrylat, Epoxid, Methacrylat, Polyester, Polyurethan oder/und deren Mischpolymerisaten.
- 25
10. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung die Dispersion oder Lösung mindestens ein Photoinitiator auf Basis von Verbindungen ausgewählt aus der Gruppe von Aminoketonen, Benzoinethern, Benzophenonen, Dimethylketalen, Glyoxylaten, Hydroxyketonen, Hydroxyphenonen, Isopropylethern, Metallocenen, organischen Jod-
- 30

Verbindungen, Phenylketonen, Phenylpropanen, Phosphinoxiden und deren Derivaten zugesetzt wird, um eine anionische, kationische oder/und radikalische Härtung zu ermöglichen.

- 5 11. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein Vernetzungsmittel auf Basis von Isocyanat, Isocyanurat, Melaminharz oder/und Verbindungen, die Isocyanat bzw. Isocyanurat bei erhöhter Temperatur freisetzen können, wie z.B. TDI, MDI, HDMI oder/und HDI, 10 insbesondere eine wassserdispergierbare polymerisierbare nachvernetzende Verbindung zugesetzt wird, um eine chemische Nachvernetzung zu ermöglichen, die vorzugsweise durch Erhitzen verstärkt wird.
12. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein 15 erster, organischer Korrosionsinhibitor zugesetzt wird ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Aminen, Derivaten einer organischen Säure wie z.B. Dicarbonsäure-Derivaten, Thiolen und leitfähigen Polymeren, insbesondere auf Basis von Bernsteinsäure-Derivaten, 20 Ethylmorpholin-Derivaten, Polyaminfettsäure-Derivaten oder/und Triazol-Derivaten.
13. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein 25 weiterer, organischer oder/und anorganischer Korrosionsinhibitor zugesetzt wird ausgewählt aus der Gruppe auf Basis von Korrosionsschutzpigmenten und von Verbindungen von Titan, Hafnium, Zirkonium, Carbonat, Ammoniumcarbonat, Aminen, Amin-Derivaten, Derivaten einer organischen Säure, Thiolen oder/und leitfähigen Polymeren, wobei die Korrosionsschutzpigmente vorzugsweise solche sind auf Basis von Kieselsäure(n), Oxid(en) oder/und Silicat(en). 30

14. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung Korrosionsinhibitoren zugesetzt werden in einem Verhältnis der organischen zu den anorganischen Korrosionsinhibitoren im Bereich von 1 : 8 bis 1 : 20.
15. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein Additiv wie z.B. jeweils mindestens ein Benetzungsmittel, Entschäumer, Gleitmittel, Haftvermittler, Pigmente, Verlaufsmittel, Mittel zur Steigerung der Reaktivität, Oberflächenadditive zur Erhöhung der Kratzfestigkeit, Thixotropiehilfsmittel, oder/und solche zur Untergrundbenetzung wie sie insbesondere zur Haftung auf Elektrottauchlackschichten eingesetzt werden, zugesetzt wird.
16. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens ein Gleitmittel enthält ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Graphit, Polyethylen, Polypropylen, Polytetrafluorethylen, Silan, Siloxan und Wachs, insbesondere ausgewählt aus kristallinen Mikrowachsen, Silanen oder/und Polysiloxanen.
17. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung als Additiv mindestens ein Pigment enthält ausgewählt aus der Gruppe von Verbindungen auf Basis von Farbpigment, Metallpigment, Oxid, Phosphat, Phosphid, Phosphosilicat, Silicat, elektrisch leitfähigem Pigment und beschichtetem Pigment bzw. insbesondere ausgewählt aus der Gruppe von Aluminium, Aluminiumlegierungen, Eisenlegierungen, Eisenhydroxid, Eisenoxid, Eisenphosphat, Eisenphosphid, Graphit, Kieselsäure, modifizierter Kieselsäure, ggf. modifiziertem Aluminium-, Erdalkali- bzw. Alu-

mosilicat, unterstöchiometrischem elektrisch leitfähigen Oxid, Ruß, Zink und korrosionsbeständigerer Aluminium- oder/und Zink-haltiger Legierung.

- 5 18. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung beim Applizieren eine Viskosität im Bereich von 80 bis 20000 mPa•s aufweist, insbesondere auf Band im Bereich von 350 bis 10000 mPa•s, gemessen bei einer
10 Temperatur von 25 °C mit einem Rotationsviskosimeter VT 500 der Fa. Haake mit einem DIN-Meßzylinder MV nach DIN 53019.
19. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung beim Applizieren eine Temperatur im Bereich von 5 bis 90 °C aufweist.
15
20. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung durch Gießen ohne oder mit Rakel, Spritzen, Sprühen, Tauchen oder/und Walzen auf die metallische Oberfläche aufgebracht wird.
20
21. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass Oberflächen von Aluminium, Aluminium-haltigen Legierungen, Chrom, Chromlegierungen, Magnesiumlegierungen, Edelstahl, Stahl, Zink, Zink-haltigen Legierungen, Zinn oder/und Zinn-haltigen Legierungen beschichtet werden.
25
22. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Naßfilm der Korrosionsschutzzusammensetzung bei Temperaturen im Bereich von 30 bis 95 °C getrocknet wird, vorzugsweise
30 durch Aufheizen in einem Ofen, induktive Trocknung, IR-Bestrahlung, NIR-Bestrahlung oder/und Mikrowellenbestrahlung.

23. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der weitgehend oder vollständig trockene Film der Korrosionsschutzzusammensetzung mit UV-Strahlung z.B. einer Quecksilberdampf-
5 lampen, insbesondere im Wellenlängenbereich von 180 bis 700 nm, bestrahlt wird und hierdurch teilweise, weitgehend oder vollständig vernetzt wird.
24. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung bezüglich der
10 Doppelbindungen der Monomere, Oligomere oder/und Polymere und des Gehalts an Monomeren, Oligomeren oder/und Polymeren sowie bezüglich der Dauer, Intensität und Wellenlänge der UV-Strahlung so ausgewählt wird, dass ein polymeres Netzwerk von mittelgroßer Netzbogenlänge
15 gebildet wird von gleichzeitig hoher Flexibilität und hoher Chemikalienbeständigkeit.
25. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Korrosionsschutzzusammensetzung und der damit
20 hergestellte, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärtete Trockenfilm mindestens einen Härter enthält, so dass der Trockenfilm, gegebenenfalls nach einer Erhitzung auf mindestens 60 °C, chemisch nachgehärtet wird.
- 25 26. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit dem Korrosionsschutzüberzug beschichtete Substrat mit mindestens einer weiteren lackähnlichen Zusammensetzung, Lack, Farbe oder/und Klebstoff beschichtet wird.
- 30 27. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der auf dem metallischen Körper aufgebrachte Korrosi-

onsschutzüberzug mit dem Substrat, insbesondere einem Blech, umgeformt wird, wobei der Korrosionsschutzüberzug weitgehend oder gänzlich unbeschädigt bleibt.

- 5 28. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das mit dem Korrosionsschutzüberzug beschichtete, umgeformte Substrat in Form eines umgeformten, geschnittenen oder/und gestanzten Bleches mit einem anderen Konstruktionselement durch Clinchen, Kleben, Schweißen oder/und mindestens einem anderen Fügeverfahren verbunden wird.
- 10
29. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die metallische Oberfläche vor dem Aufbringen der Pretreatment-Primerschicht gereinigt oder/und gebeizt und gegebenenfalls jeweils danach mindestens einmal mit Wasser bzw. einer wässrigen Lösung gespült wird.
- 15
30. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lösung oder Dispersion auf ein auf einer Bandanlage geführtes metallisches Band aufgebracht wird, insbesondere auf ein soeben mit Aluminium, mit einer Aluminium-haltigen Legierung oder mit einer Zink-haltigen Legierung beschichtetes Band.
- 20
31. Organische, anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbare Korrosionsschutzzusammensetzung, dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Dispersion oder Lösung ist, die mindestens zwei Komponenten ausgewählt aus der Gruppe von Monomeren, Oligomeren und Polymeren mit einem Gehalt im Bereich von 50 bis 95 Gew.-% enthält, die zumindest teilweise anionisch, kationisch oder/und radikalisch härtbar sind,
- 25
- 30 wobei hierin ein Gehalt an mindestens einem monofunktionellen Monomer oder/und Oligomer im Bereich von 1 bis 58 Gew.-% enthalten ist,

wobei die Korrosionsschutzzusammensetzung mindestens einen Photoinitiator zur anionischen, kationischen oder/und radikalischen Vernetzung mit einem Gehalt im Bereich von 0,5 bis 22 Gew.-% enthält, falls keine Elektronenstrahlung eingesetzt wird,

5 sowie einen ersten, organischen Korrosionsinhibitor insbesondere mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 6 Gew.-%,

 gegebenenfalls mindestens einen Härter mit einem Gehalt im Bereich von 0,05 bis 8 Gew.-% für eine chemische Nachvernetzung,

 gegebenenfalls mindestens einen weiteren, organischen oder/und
10 anorganischen Korrosionsinhibitor insbesondere jeweils mit einem Gehalt im Bereich von 0,1 bis 12 Gew.-%,

 gegebenenfalls bis zu 35 Gew.-% Additiv(e) wie z.B. Additive zur Untergrundbenetzung wie insbesondere zur Haftung auf Elektrotauchlack-schichten, Benetzungsmittel, Entschäumer, Gleitmittel, Haftvermittler,
15 Pigmente, Verlaufsmittel, zur Steigerung der Reaktivität, Oberflächenadditive zur Erhöhung der Kratzfestigkeit oder/und Mittel Thixotropiehilfsmittel,

 und gegebenenfalls insgesamt 0,01 bis 5 Gew.-% an Wasser oder/und mindestens einem organischen Lösemittel enthält,

20 jeweils bezogen auf Feststoffgehalte in Gew.-%.

32. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteter Korrosionsschutzüberzug, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Auflagerung direkt
25 auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Flexibilität und Haftfestigkeit aufweist von $\leq T3$, insbesondere von $\leq T2$ oder sogar von $\leq T1$ - bestimmt über einen T-Bend-Test nach ECCA-Standard T7.

30 33. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteter Korrosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Tro-

ckenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Haftfestigkeit aufweist von $\leq Gt 3$, bestimmt über einen Gitterschnitt-Test nach DIN EN 2409 mit einem ruckartigen Abreißen eines fest ange-
5 gedrückten Klebandes von der Gitterschnittfläche unter visueller Beurteilung der Gitterschnittfläche und ihrer Abplatzungen.

34. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteter Kor-
10 rosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Korrosionsbeständigkeit aufweist geprüft als Unterwanderung an einem
15 Ritz von ≤ 5 mm, vorzugsweise ≤ 3 mm, bestimmt im Salzsprühtest SS nach DIN 50021 über 150 h oder über 360 h, wobei der Korrosionsschutzüberzug blasenfrei bleibt.

35. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteter Kor-
20 rosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, abriebfreie und fehlerfreie Näpfchen bei einer Bestimmung der Näpfchen-
25 tiefung (Näpfchenzug) nach Erichsen an einer Universal-Blech- und Band-Prüfmaschine 142-20 mit Tiefzieh-Näpfchen-Werkzeug der Fa. Erichsen bei einem Stempeldurchmesser von 33 mm und einer Preßgeschwindigkeit von 750 mm/min an Ronden von 60 mm Durchmesser aus mit dem Korrosionsschutzüberzug beschichteten metallischen Ble-
30 chen aufweist.

36. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteter Korrosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er bei Auflagerung direkt auf einer metallischen Oberfläche, ohne dass eine Vorbehandlungsschicht zwischengeschaltet ist, eine Chemikalienbeständigkeit aufweist von mehr als 20 MEK-Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton.
37. Organischer, anionisch, kationisch oder/und radikalisch gehärteter Korrosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,4 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Chemikalienbeständigkeit aufweist von mehr als 50 MEK-Zyklen, ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton.
38. Organischer gehärteter Korrosionsschutzüberzug auf einem metallischen Substrat, der eine Trockenfilmdicke im Bereich von 0,1 bis 20 µm aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass er eine Chemikalienbeständigkeit aufweist von mehr als 50 MEK-Zyklen - ermittelt im MEK-Test nach ECCA-Standard T11 mit Methyl-Ethyl-Keton - und dass er eine Elastizität und Haftfestigkeit aufweist bei der Tiefungsprüfung nach DIN EN ISO 1520 mit Kugeldruck von mindestens 6 mm.
39. Verwendung der nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 30 beschichteten Substrate in der Stahlindustrie, im Fahrzeugbau oder/und im Flugzeugbau, insbesondere in der Automobilserienfertigung, als Draht, Drahtwicklung, Drahtgeflecht, Blech, Verkleidung, Abschirmung, Karosserie oder Teil einer Karosserie, Teil eines Fahrzeugs, Anhängers, Wohnmobils oder Flugkörpers, Abdeckung, Gehäuse, Lampe, Leuchte, Ampelelement, Möbelstück oder Möbelement, Element eines Haushaltsgeräts, Gestell, Profil, Formteil komplizierter Geometrie, Leit-

planken-, Heizkörper- oder Zaunelement, Stoßstange, Teil aus oder mit mindestens einem Rohr oder/und einem Profil, Fenster-, Tür- oder Fahrradrahmen oder als Kleinteil wie z.B. eine Schraube, eine Mutter, ein Flansch, eine Feder oder ein Brillengestell.

- 5 40. Verwendung des nach dem Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 30 hergestellten Korrosionsschutzüberzugs als Schutzbeschichtung beim Umformen oder/und Fügen, als Korrosionsschutz von Flächen bzw. im Kanten-, Naht- oder/und Schweißnahtbereich, als Schutz anstelle einer Hohlraumversiegelung oder/und einer Nahtabdichtung, insbesondere für
- 10 den Fahrzeugbau oder Flugzeugbau.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/000108

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 C09D5/08 C09D4/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 C09D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	<p>DE 199 25 631 A (GROS GEORG) 7 December 2000 (2000-12-07)</p> <p>column 1, paragraph 1 column 2, lines 21-64 column 3, paragraph 3-57 column 4, lines 37-51</p> <p style="text-align: center;">-/-</p>	<p>1-6, 8-10, 13, 15, 17-21, 23, 26, 27, 30, 31, 39, 40</p>

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the International filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the International filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the International filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- *Z* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the International search

26 May 2004

Date of mailing of the International search report

04/06/2004

Name and mailing address of the ISA
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Girard, Y

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/000108

C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 211 262 B1 (LUNGU VIOLETA ET AL) 3 April 2001 (2001-04-03) column 3, lines 26-30 column 5, lines 36-60 column 6, lines 14-33 column 7, lines 16-18 column 8, lines 8-20 column 9, lines 23-53	1-31
A	EP 0 175 035 A (NIPPON PAINT CO LTD ; SUMITOMO METAL IND (JP)) 26 March 1986 (1986-03-26) page 6, lines 7-31 page 10, lines 23-30 page 12, line 22 - page 13, line 7	1-31

Continuation of Box I.2

Claims 32-38

The current claims 32-38 relate to products characterised in each case by a desirable attribute or property, namely the flexibility, adhesion, corrosion resistance or chemical resistance of the hardened anti-corrosion coating. The claims therefore encompass all products that have this attribute or property, yet only a limited number of such products have adequate support in the description (PCT Article 5). In the present case the claims lack the proper support and the application lacks the requisite disclosure to such an extent that it appears impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought. Irrespective of this, the claims also lack the requisite clarity (PCT Article 6) since they attempt to define the product in terms of the result which is to be achieved. This lack of clarity too is such that it is impossible to carry out a meaningful search covering the entire range of protection sought.

The applicant is advised that claims relating to inventions in respect of which no international search report has been established cannot normally be the subject of an international preliminary examination (PCT Rule 66.1(e)). In its capacity as International Preliminary Examining Authority the EPO generally will not carry out a preliminary examination for subjects that have not been searched. This also applies to cases where the claims were amended after receipt of the international search report (PCT Article 19) or where the applicant submits new claims in the course of the procedure under PCT Chapter II. After entry into the regional phase before the EPO, however, an additional search may be carried out in the course of the examination (cf. EPO Guidelines, Part C, VI, 8.5) if the defects that led to the declaration under PCT Article 17(2) have been remedied.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP2004/000108

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 19925631	A	07-12-2000	DE 19925631 A1	07-12-2000
			AU 5401900 A	28-12-2000
			CA 2375681 A1	14-12-2000
			WO 0075250 A1	14-12-2000
			EP 1190002 A1	27-03-2002
			JP 2003530442 T	14-10-2003
US 6211262	B1	03-04-2001	NONE	
EP 0175035	A	26-03-1986	EP 0175035 A1	26-03-1986
			DE 3478461 D1	06-07-1989
			US 5069929 A	03-12-1991

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/000108

A. KLASIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 C09D5/08 C09D4/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 C09D

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)
EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	DE 199 25 631 A (GROS GEORG) 7. Dezember 2000 (2000-12-07) Spalte 1, Absatz 1 Spalte 2, Zeilen 21-64 Spalte 3, Absatz 3-57 Spalte 4, Zeilen 37-51 ----- -/-	1-6, 8-10, 13, 15, 17-21, 23, 26, 27, 30, 31, 39, 40

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

Z Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

26. Mai 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

04/06/2004

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Girard, Y

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/000108

C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	<p>US 6 211 262 B1 (LUNGU VIOLETA ET AL) 3. April 2001 (2001-04-03) Spalte 3, Zeilen 26-30 Spalte 5, Zeilen 36-60 Spalte 6, Zeilen 14-33 Spalte 7, Zeilen 16-18 Spalte 8, Zeilen 8-20 Spalte 9, Zeilen 23-53</p>	1-31
A	<p>EP 0 175 035 A (NIPPON PAINT CO LTD ; SUMITOMO METAL IND (JP)) 26. März 1986 (1986-03-26) Seite 6, Zeilen 7-31 Seite 10, Zeilen 23-30 Seite 12, Zeile 22 - Seite 13, Zeile 7</p>	1-31

WEITERE ANGABEN

PCT/ISA/ 210

Fortsetzung von Feld II.2

Ansprüche Nr.: 32-38

Die geltenden Patentansprüche 32-38 beziehen sich auf ein Produkt, jeweils charakterisiert durch eine erstrebenswerte Eigenheit oder Eigenschaft, nämlich die Flexibilität, die Haftfestigkeit, die Korrosionsbeständigkeit oder die Chemikalienbeständigkeit des gehärteten Korrosionsschutzüberzugs. Die Patentansprüche umfassen daher alle Produkte, die diese Eigenheit oder Eigenschaft aufweisen, wohingegen die Patentanmeldung Stütze durch die Beschreibung im Sinne von Artikels 5 PCT nur für eine begrenzte Zahl solcher Produkte liefert. Im vorliegenden Fall fehlen den Patentansprüchen die entsprechende Stütze bzw. der Patentanmeldung die nötige Offenbarung in einem solchen Masse, dass eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich erscheint. Desungeachtet fehlt den Patentansprüchen auch die in Artikels 6 PCT geforderte Klarheit, nachdem in ihnen versucht wird, das Produkt über das jeweils erstrebte Ergebnis zu definieren. Auch dieser Mangel an Klarheit ist dergestalt, dass er eine sinnvolle Recherche über den gesamten erstrebten Schutzbereich unmöglich macht.

Der Anmelder wird darauf hingewiesen, dass Patentansprüche auf Erfindungen, für die kein internationaler Recherchenbericht erstellt wurde, normalerweise nicht Gegenstand einer internationalen vorläufigen Prüfung sein können (Regel 66.1(e) PCT). In seiner Eigenschaft als mit, der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde wird das EPA also in der Regel keine vorläufige Prüfung für Gegenstände durchführen, zu denen keine Recherche vorliegt. Dies gilt auch für den Fall, dass die Patentansprüche nach Erhalt des internationalen Recherchenberichtes geändert wurden (Art. 19 PCT), oder für den Fall, dass der Anmelder im Zuge des Verfahrens gemäss Kapitel II PCT neue Patentanprüche vorlegt. Nach Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA kann jedoch im Zuge der Prüfung eine weitere Recherche durchgeführt werden (Vgl. EPA-Richtlinien C-VI, 8.5), sollten die Mängel behoben sein, die zu der Erklärung gemäss Art. 17 (2) PCT geführt haben.

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/000108

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 19925631 A	07-12-2000	DE 19925631 A1	07-12-2000
		AU 5401900 A	28-12-2000
		CA 2375681 A1	14-12-2000
		WO 0075250 A1	14-12-2000
		EP 1190002 A1	27-03-2002
		JP 2003530442 T	14-10-2003
US 6211262 B1	03-04-2001	KEINE	
EP 0175035 A	26-03-1986	EP 0175035 A1	26-03-1986
		DE 3478461 D1	06-07-1989
		US 5069929 A	03-12-1991